



BUILDING TRUST

Plastiment® - R

بلاستمنت® - آر

وصف المادة

عامل مدن ومؤخر قوى لزمن الشك الإبداعي للخرسانة ، حيث يمكن تقليل كمية الماء دون فقدان قابلية التشغيل .

مطابق للمواصفات الأمريكية والبريطانية 1 ASTM C 494 types A+B+D B.S 5075 part

الاستعمالات

يستخدم بلاستمنت® - آر عند الاحتياج الى خرسانة ذات جودة عالية في الظروف الصعبة مثل :

درجات الحرارة العالية .

محطات الخرسانة الجاهزة .

الخرسانة السابقة الإجهاد ، وحيثما يتطلب نوعية عالية الكفاءة من الخرسانة الكثيفة .

الخرسانة المانعة لنفاذ الماء .

المميزات

يتميز بلاستمنت® - آر بالخصائص التالية :

يزيد من زمن الشك في درجات الحرارة العالية .

التحكم بزيادة مدة فقد الهبوط (قابلية التشغيل) .

زيادة قابلية التشغيل دون زيادة كمية الماء .

إنخفاض محتوى الماء دون فقدان قابلية التشغيل .

تحسين إجهادات الخرسانة .

تحسين السطح النهائي .

خالي من الكلوريدات ولا يتلف حديد التسليح .

التطبيق والاستخدام

معدل الاستخدام :

٠،٢ - ٠،٨ - ٠،٠٪ بالوزن من الأسمنت.

ولكن معدل الجرعة الفعلى يتوقف على الآتى : - التأثير المطلوب . - نوعية الأسمنت والركام . - درجة الحرارة .

ويصبح في معظم الحالات بعمل عة تجارب للخلط لتحديد معدل الجرعة المطلوبة .

ويتوافق بلاستمنت® - آر مع جميع أنواع الأسمنت البورتلاندى بما فيه C.R.C الأسمنت المقاوم للكبريتات .

الاستخدام :

يضاف إلى ماء الخلط قبل إضافته للخلطة الخرسانية الجافة .

البيانات الفنية

ليجنوسالقوتيت معدل	الأساس
بني	اللون
١٠٠٨٦ كجم / لتر	(الكثافة) ٢٠٪
جرakan ٥ كجم - براميل ٢٢٠ كجم	التعبيبة
تنكات حسب الطلب	
١٢ شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الأصلية	الصلاحية
في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس	التخزين

تعليمات الأمان

■ **البيئة** : لا تخلص من المادة في مجاري المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

■ **احتياطات الأمان** : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب دون تأخير .

■ **السمية** : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان المنشورة .

■ **النقل** : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت: ٢١٨٠٦٧٣٤ - ٠٢ فاكس: ٢١٨٠٦٦٣٧

الإسكندرية : ت: ٤٢٤٤٦٠١ - ٠٣ فاكس: ٤٢٤٤٦٠٤

الموقع الإلكتروني : egy.sika.com