

Sika Rep®

سيكا ريب®

وصف المادة

مونة ترميم وإصلاح للخرسانة متعددة الأغراض وجاهزة للإستخدام .

الإستعمالات

- أعمال إصلاح وترميم الطبقات الرقيقة الداخلية والخارجية (الأفقية والرأسية) .
- ترميم عيوب الأسطح والأجزاء التالفة .
- أعمال حماية وعزل الخرسانة ضد المياه .

المميزات

- يتميز سيكاريب® بالخواص التالية :
- سهولة الخلط والاستخدام بإضافة الماء فقط .
- ذو التصاق جيد بالأسطح ويمكن الحصول على التصاق بكفاءة عالية بإستعماله مع سيكا لاتكس .
- قليل الإنكماش ويسمح بنفاذية بخار الماء .
- غير سريع الشك ويمكن أستخدامه في درجات الحرارة العالية .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- يضاف من ٤,٢٥ : ٤,٥ لتر لكل لكل شيكارة ٢٥ كجم ويمكن الخلط اليدوي ويفضل الخلط الميكانيكي للكميات الكبيرة .

الإستخدام :

- يتم تجهيز السطح ورشه بالماء لدرجة التشبع ثم تركه ليجف .
- يتم عمل طبقة ربط بسيكاريب® بإستعمال فرشاة خشنة على شكل روبة كقوام المستحلب وذلك بزيادة نسبة المياه من ٥ : ٥,٥ لتر / شيكارة .
- يتم تطبيق طبقة المونة من سيكاريب® فوق طبقة البطانة وهي ما زالت رطبة للحصول على أفضل ترابط بسمك أقصاه ٣٠ مم .
- يمكن إستخدام سيكا لاتكس® في طبقة البطانة للحصول على ترابط قوى ، كما يمكن استخدام سيكا أروماتيك® - ١١٠ أيبوسيم .

البيانات الفنية

رمدى	اللون
٢ الى ٢,١ كجم / لتر	الكثافة (م ^{٢٠})
شكائر عبوة ٢٥ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com