

Sarnafil® S 237- 12 EL

سارنافيل® أس ٣٢٧ - ١٢ اى آل

وصف المادة

شرايح مرنة مسلحة بالبوليمر لعزل الأسقف الأصبغية، يعتمد على البى فى سى على الجودة، يحتوى على مثبتات ضد الأشعة فوق بنفسجية. للاستعمال فى كافة الظروف المناخية. مطابق مع: En 13956

الإستعمالات

■ يستعمل سارنافيل أس ٣٢٧-١٢ اى آل كشرايح مرنة لعزل الأسطح المثبتة ميكانيكياً.

المميزات

- يتميز سارنافيل أس ٣٢٧ - ١٢ أى آل بالخواص التالية :
- مقاوم للعوامل الجوية بما فيها التعرض الدائم للأشعة فوق بنفسجية.
- لم يتعرض لاجهادات داخلية عند التصنيع.
- نفاذية عالية لبخار الماء.
- لا توجد خطورة تغير الأبعاد فى المياه (التفتيل) .
- قابل لإعادة التصنيع.
- مرونة عالية فى درجات الحرارة المنخفضة.
- ثبات على للأبعاد.
- قابلية ممتازة للحام.
- سطح مغشى بالورنيش.

التطبيق والإستخدام

الاستخدام:

- بعد تنظيف الأرضية من الأتربة والمواد العالقة والزيوت والشحوم يتم فرد اللفة على الأرضية.
- يتم عمل ركوب للحامات ٨٠ ملم باستخدام ماكينة اللحام الخاصة و ٢٠ مم عند استخدام الهواء الساخن.

المعايير:

- شرايح العزل البوليمرية للأسطح طبقاً ل EN 13956
- مقاومة الحريق طبقاً ل 1-EN 13501
- اختيار الأداء للحريق الخارجى ENV 1187
- نظم إدارة الجودة طبقاً ل EN ISO 9001/ 14001
- ادارة الجودة من خلال معامل خارجية معتمدة.
- شهادات جودة واتفاقيات رسمية.

البيانات الفنية

اللون	الطبقة العلوية : رمادى فاتح ، الطبقة السفلية : رمادى غامق
السماك	١,٢ مم
أبعاد اللفة	عرض اللفة(القياسى) ٢,٠ م ، طول اللفة(القياسى) ٢٠,٠ م
السطح	خشن
التخزين	يجب تخزين الرولات فى وضع أفقى وفى مكان أمن بعيداً عن الشمس و المطر و الصقيع.

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com