

سيكا سيرام® - ١٠٠ باسيك Sika Ceram® - 100 Basic

وصف المادة

سيكا سيرام® - ١٠٠ باسيك مونة أسمنتية لاصقة للسيراميك من مركب واحد سابق التعبئة ، مكون من أسمنت مع تدرجات مختارة من رمل السيليكا وإضافات أخرى عديدة . تستعمل بعد خلطها بالماء. C1 classified according to EN 12004.

المميزات

وبالمقارنة نجد أن سيكا سيرام® - ١٠٠ باسيك إقتصادي في الإستعمال أكثر من معظم المون المعتادة مع انسيابية و سهولة في الإستعمال. وكذلك قوة التصاق عالية مع الاسطح المختلفة كما يمكن تطبيقها لسمك يصل الى ٥ مم. يتم التطبيق على الاسطح المختلفة مثل الاسطح الخرسانية و المونة و المباني من الطوب و الاسطح الحجرية.

التطبيق والإستخدام

معدل الإستخدام :

- نسبة الخلط مع المياه من ٦,٥ الى ٧ لتر / شيكارة ٢٥ كجم
- ٢ - ٣ كجم/م^٢ (على أساس سمك المونة ٢ مم باستخدام بروة مسننة ٦ مم)
- تستخدم للسطح بلاط السيراميك ذات الأحجام الصغيرة و المتوسطة
- تستخدم للارضيات و الحوائط للاسطح الداخلية كما تستخدم للارضيات فقط للاسطح الخارجية
- عند استخدام سيكا سيرام تي لاكتس (٧ - ٧,٢٥ لتر / شيكارة) بديلا عن المياه في الخلط يعطى خصائص عالية للمونة يجعلها غير منفذة للمياه و يجعلها قابلة للإستخدام مع الواجهات و الاسطح المختلفة

تحضير السطح :

- يجب أن تكون الاسطح الخرسانية نظيفة وقوية و متماسكة وخالية من الزيوت و الشحوم و الجزيئات العالقة ، و يجب إزالة لبايئ الأسمت

البيانات الفنية

بودرة رمادي / بيضاء	الشكل
طبقة رقيقة من المونة اللاصقة	قوام الخليط
شيكارة ٢٥ كجم	العبوة
تقريباً 1.5 كجم/لتر (مونة طازجة)	الكثافة (المونة)

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ و إستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة و السلامة المائدة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com