

# Sika Raintite®

# سيكا رين تايت®

## وصف المادة

سيكا رين تايت® مستحلب سائل عالي المرونة من مادة الأكريليك ، لتكوين بعد الجفاف غشاء مرن للعزل ضد الماء وبخار الماء لمختلف التطبيقات بطريقة بسيطة .

## الإستعمالات

- في الأرضيات أسفل أو أعلى طبقة المونة لتحقيق غشاء عازل ضد الرطوبة .
- للأسطح الراسية والافقية كنظام عزل رئيسي على الخرسانة أو البلاط .
- للحمامات والمناطق المبللة .
- لمناطق تصنيع الأغذية .
- للبلكنات وأحواض الزهور .

## المميزات

- سهولة الاستعمال للمادة من مركب واحد .
- عالية المرونة وقابلة للتمدد مما يتيح لها إمكانية تجسير الشروخ .
- سريعة الجفاف بعد ساعة من التطبيق .
- ذات أساس مائي مما يتيح التطبيق على المناطق الرطبة .
- مقاومة عالية للعوامل الجوية وللشعة فوق بنفسجية .
- قابلية عالية للترابط مع العديد من الأسطح الخرسانية والمونة والطوب والحديد .

## التطبيق والإستخدام

### الجرعة :

- للمناطق الصغيرة والمتوسطة ٠,٨ : ١,٠ كجم / ٢م .
- للمناطق الكبيرة ( مع استخدام شبكة تسليح من الفيبر ) ١,٢ – ١,٤ كجم / ٢م .

### الإستخدام :

- يتم تجهيز السطح ويجب أن يكون نظيف وخالي من الزيوت والشحوم والجزيئات المفككة .
- المادة جاهزة للإستعمال ، تقلب جيداً قبل التنفيذ مباشرة .
- يتم عمل طبقة من المادة مخففة بنسبة ١٠ ٪ / ماء بالفرشاة أو الرولة كدهان تحضيرى برايمر .
- يتم تطبيق طبقة غنية بالمادة فوق طبقة البرايمر .
- للمساحات الكبيرة يتم التسليح بتثبيت شبكة الألياف داخل طبقة الأساس وهي لاتزال طرية ويتم التأكد من أن الشبكة مثبتة بالكامل وعدم وجود هواء محبوس أسفلها .
- عندما تكون المادة جافة عند اللمس يتم تطبيق الوجه النهائي مخلوط بسيكا ديور® - ٥٠٨ ( ١٠ - ١٥ ٪ بالوزن ) لإتمام التطبيق .

## البيانات الفنية

اللون	أبيض وأسود كألوان قياسية ، الألوان الخاصة
الكثافة ( 20° م )	١,٣ كجم / لتر
التعبئة	عبوة ١٠ ، ٢٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والرطوبة

## تعليمات الأمان

- **البيئة** : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- **إحتياطات الأمان** : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- **السمية** : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة المساندة .
- **النقل** : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٠٢ / ٢١٨٠٦٧٣٤ فاكس : ٠٢ / ٢١٨٠٦٦٣٧  
الإسكندرية : ت : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١ فاكس : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤  
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com