

Sikadur® - 42 HS

سيكا ديور® - ٤٢ إتش إس

وصف المادة

جراوت إيبيوكسى ذاتى الإنسياب على الأجهاد خالى من المذيبات مكون من ثلاثة مركبات للصب فى مختلف الإستخدامات .

الإستعمالات

- حيث أنه مركب على الأجهاد ولا ينكمش وذاتى السيولة فإنه يستخدم فى :
- ركائز الكبارى والفواصل .
 - قواعد الماكينات وتثبيت المسامير والجوايط .
 - زرع الأشاير وملء الفراغات فى الخرسانة .
 - تثبيت قضبان الأوتاش و قضبان الأنفاق والكبارى .

المميزات

- يتميز سيكاديور® - ٤٢ أتش أس بالخواص التالية :
- على الإنسيابية حتى فى الطبقات الرقيقة .
 - سريع التصلد ومناسب للأسطح الجافة والرطبة .
 - يتصلد دون انكماش وذو قوة ميكانيكية فائقة .
 - مقاوم للإهتزازات والكيماويات والزيوت .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

■ حوالى ٢ كجم / لتر (مونة مخلوطة)

الإستخدام :

- يتم خلط المركبين (أ+ب) ميكانيكياً لمدة دقيقتان ثم يضاف اليهما مركب (ج) مع التقليب لمدة ٣ دقائق للحصول على القوام المتجانس ويترك لمدة ٣ دقائق للسماح للهواء المحبوس بالخروج .
- بعد تجهيز السطح ونظافته يتم صب الجراوت الإيبيوكسى خلال فترة زمن التشغيل مع مراعاة الصب على طبقات للأحجام الكبيرة من ٥ : ٦ سم وبعد جفاف وبرودة كل طبقة .
- خلال الصب اسفل ركائز الكبارى الواسعة يراعى التأكد من أن يكون الضغط كاف لإستمرار حركة الجراوت .

البيانات الفنية

مركب (أ) أصفر مركب (ب) بنى مركب (ج) رمادى	اللون
مركب (أ+ب+ج) ٢ كجم / لتر مجموعة ١٥ كجم	الكثافة (20° م) التعبئة
٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف	الصلاحية التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٠٢ / ٢١٨٠٦٦٣٤ فاكس : ٠٢ / ٢١٨٠٦٦٣٧

الإسكندرية : ت : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١ فاكس : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com