

إضافة لتحسين كفاءة
طحن الأسمنت أثناء الإنتاج

البيانات الفنية	
الليسون	سائل بنى
الكثافة (م ^{٢٠})	١,٠٥ ± ٠,٠٣ كجم / لتر
التعبئة	براميل ٢٠٠ كجم تنكات ١٠٠٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

وصف المادة

سيكا جريند® - ٢٠٠ إضافة للسماح بسهولة طحن
الأسمنت ورفع الكفاءة لجميع أنواع الأسمنت وزيادة
الإجهادات المبكرة .

المميزات

- رفع الكفاءة الإنتاجية نظراً لتقليل زمن الطحن .
- رفع كفاءة الأسمنت لأقصى نعومة ممكنة .
- الحفاظ على ماكينات التشنج .
- إنعدام مشاكل النقل نظراً لتحسين الإنسيابية .
- خفض معدل الإحتكاك بين حبيبات
الأسمنت أثناء الطحن .
- تعمل على فصل حبيبات الأسمنت
ورفع الإجهادات .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- ٠,٣ : ٠,٦ كجم / طن
- وينصح فى جميع الحالات بعمل تجارب للخلط
لتحديد معدل الجرعة المطلوبة

الإستخدام :

- تضاف سيكا جريند® - ٢٠٠ للكلنكر الخام
بواسطة ماكينة ضخ مناسبة مع ضبط معدل الضخ
المناسب للجرعة المطلوبة .
- يراعى التأكد من سلامة أنابيب الضخ وعدم
إنسدادها نتيجة غبار الكلنكر .
- تتناسب مع جميع أنواع إضافات الخرسانة
بما فيها إضافة زيادة الهواء المحبوس ومؤخرات
الشك وتقليل المياة دون التأثير على كفاءة
الخرسانة .

تعليمات الأمان

- **البيئة :** لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة
أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً
للقوانين المحلية .
- **النقل :** لا خطورة فى نقله .
- **إحتياطات**
- **الأمن :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس
مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب
الشطف بالماء الدافىء واستشارة الطبيب
دون تأخير .
- **السمية :** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان
الساندة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني