

Sika Floor® - 156 EG

سيكا فلور® - ١٥٦ أي جي

وصف المادة

سيكافلور®- ١٥٦ أي جي مكون من مركبين عبارة عن راتنج إيبوكسي ذو لزوجة منخفضة خالي من المذيبات .

الإستعمالات

يستعمل كبرايمر ومحسن للإلتصاق للأرضيات الأيبوكسية والبولى يوريثان فوق :
 ■ الخرسانة و المونة الأيبوكسية .
 ■ المونة الأسمنتية والإيبوسيم (المون الأيبوكسية الأسمنتية) .

المميزات

■ لزوجة منخفضة مع قابلية عالية للتغلغل .
 ■ سهولة فى التطبيق مع عدم وجود مذيبات .
 ■ متعدد الاغراض ويصلح للاسطح الداخلية والخارجية .

التطبيق والإستخدام

تحضير السطح :

■ يجب أن يكون لها إجهاد قوى (أقل إجهاد ضغط ٢٥/مم^٢) أقل نتيجة لإختيار الشد للسطح ١,٥ نيوتن / مم^٢ . السطح لا بد أن يكون نظيفاً وخالي من الزيوت والشحوم والجزينات العالقة وجاف (نسبة الرطوبة لا تزيد عن ٤ %)

البرايمر :

■ الخليط المتجانس نتيجة التقليب الميكانيكى من المركبين (A+B) يصب فى شرائح ويتم فرشاه بواسطة الرولة أو الفرشاة حتى لاتتكون طبقة لها سمك كبير .
 ■ إستهلاك المادة تقريبا ٣,٠-٠,٥ كجم/م^٢ تبعاً لحالة السطح .

طبقة المونة :

■ سيكافلور®- ١٥٦ يحضر بحيث يكون إنسيابى مع نسبة من ٠,٥ الى ١ جزء بالوزن من الرمل الكوارتز سيكا ديور ٥٠٦ بالإضافة الى نسبة ٠,٠١٥ بالوزن من مادة أكستندر تى للحصول على مونة ايبوكسية ذاتية التسوية ويتم توزيعها بانتظام باستخدام البروة المشرشرة (المسننة) . ثم يتم تسويتها بالذراع الألومنيوم (القدة) أو الذراع الهزاز على القضبان المعدنية . ثم يتم نهو السطح ومسحه وتنعيمه باستخدام البروة المناسبة .
 ■ أقل عمر للخرسانة ٤ أسابيع .
 ■ أقصى درجة حرارة للجو المحيط بالسطح ٣٠°م .
 ■ أقل درجة حرارة للجو المحيط بالسطح ١٠°م .
 ■ دائماً طبق مونة سيكافلور®- ١٥٦ على سيكافلور®- ١٥٦ برايمر طرى على طرى .
 ■ مونة سيكافلور®- ١٥٦ اى جى ليست مناسبة للتعرض للمياه بصورة مستمرة أو متقطعة .
 ■ أقصى محتوى رطوبة للسطح ٤ % أو يستعمل إيبوسيم .

البيانات الفنية

سائل مائل اللينى	اللون
١,١ كجم / لتر للمركبين (A+B)	الكثافة (20°م)
مجموعات ٣ & ١٠ كجم (A+B)	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج إذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة	الصلاحية
فى مكان جاف بين 5+°م و 30+°م	التخزين

تعليمات الأمان

■ البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
 ■ احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
 ■ السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
 ■ النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com