

# Sika Floor® - 156 EG

# سيكا فلور® - ١٥٦ أي جي

## وصف المادة

سيكافلور®- ١٥٦ أي جي مكون من مركبين عبارة عن راتنج إيبوكسي ذو لزوجة منخفضة خالي من المذيبات .

## الإستعمالات

يستعمل كبرايمر ومحسن للإلتصاق للأرضيات الأيبوكسية والبولى يوريثان فوق :  
 ■ الخرسانة و المونة الأيبوكسية .  
 ■ المونة الأسمنتية والإيبوسيم ( المون الأيبوكسية الأسمنتية ) .

## المميزات

■ لزوجة منخفضة مع قابلية عالية للتغلغل .  
 ■ سهولة فى التطبيق مع عدم وجود مذيبات .  
 ■ متعدد الاغراض ويصلح للاسطح الداخلية والخارجية .

## التطبيق والإستخدام

### تحضير السطح :

■ يجب أن يكون لها إجهاد قوى ( أقل إجهاد ضغط ٢٥/مم<sup>٢</sup> ) أقل نتيجة لإختيار الشد للسطح ١,٥ نيوتن / مم<sup>٢</sup> . السطح لا بد أن يكون نظيفاً وخالي من الزيوت والشحوم والجزينات العالقة وجاف ( نسبة الرطوبة لا تزيد عن ٤ % )

### البرايمر :

■ الخليط المتجانس نتيجة التقليب الميكانيكى من المركبين (A+B) يصب فى شرائح ويتم فرشاه بواسطة الرولة أو الفرشاة حتى لاتتكون طبقة لها سمك كبير .  
 ■ إستهلاك المادة تقريبا ٣,٠-٠,٥ كجم/م<sup>٢</sup> تبعاً لحالة السطح .

### طبقة المونة :

■ سيكافلور®- ١٥٦ يحضر بحيث يكون إنسيابي مع نسبة من ٠,٥ الى ١ جزء بالوزن من الرمل الكوارتز سيكا ديور ٥٠٦ بالإضافة الى نسبة ٠,٠١٥ بالوزن من مادة أكستندر تى للحصول على مونة ايبوكسية ذاتية التسوية ويتم توزيعها بانتظام باستخدام البروة المشرشرة ( المسننة ) . ثم يتم تسويتها بالذراع الألومنيوم ( القدة ) أو الذراع الهزاز على القضبان المعدنية . ثم يتم نهو السطح ومسحه وتنعيمه باستخدام البروة المناسبة .  
 ■ أقل عمر للخرسانة ٤ أسابيع .  
 ■ أقصى درجة حرارة للجو المحيط بالسطح ٣٠°م .  
 ■ أقل درجة حرارة للجو المحيط بالسطح ١٠°م .  
 ■ دائماً طبق مونة سيكافلور®- ١٥٦ على سيكافلور®- ١٥٦ برايمر طرى على طرى .  
 ■ مونة سيكافلور®- ١٥٦ اى جى ليست مناسبة للتعرض للمياه بصورة مستمرة أو متقطعة .  
 ■ أقصى محتوى رطوبة للسطح ٤ % أو يستعمل إيبوسيم .

## البيانات الفنية

اللون	سائل مائل للبنى
الكثافة (20°م)	١,١ كجم / لتر للمركبين (A+B)
التعبئة	مجموعات ٣ & ١٠ كجم (A+B)
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج إذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة
التخزين	فى مكان جاف بين 5+°م و 30+°م

## تعليمات الأمان

■ البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .  
 ■ احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .  
 ■ السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .  
 ■ النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢  
 الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣  
 الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com