

Sika Floor® - 82 Epocem

سيكا فلور® - ٨٢ إيبوسيم

وصف المادة

مركب ثلاثي إيبوكسي أسمنتي معدل ذاتي التسوية لتغطية الأرضيات .

الإستعمالات

- يستعمل كطبقة مونة تغطية للأرضيات ذاتية التسوية بسمك ٣ - ٧ مم للآتي :
- تسوية أو ترميم أسطح الخرسانة ، الأسطح الغير منتهية التشطيب .
- للأرضيات المطلوب إعادة تسوية سطحها بمركب مقاوم للبرى والإحتكاك على الخرسانة .
- طبقة مونة ذاتية التسوية تعمل كطبقة سفلية للطبقات الخارجية للأرضيات الصناعية ، السجاد ، أرضيات الباركيه .

المميزات

- خالى من المذيبات ، إقتصادي وسهل التطبيق .
- عازل للماء ويسمح بنفذ بخار الماء .
- قوة ميكانيكية عالية ومقاومة ممتازة للزيوت .
- له خواص التصاق ممتازة بالخرسانة الرطبة والحديثة الصب .

التطبيق والإستخدام

تحضير السطح :

- يجب أن تكون الأسطح ناعمة وخالية من أى بقايا من الجزيئات الحرة والزيوت ويجب أن تكون قوة الشد للأسطح لا تقل عن ١,٥ نيوتن/مم^٢ جافة ومشبعة .

إستهلاك المادة :

- الطبقة العلوية ذاتية التسوية سيكافلور®-٨٢ مركبات (أ + ب + ج) ٦,٧٥ كجم / م^٢ عند سمك ٣ مم تقريباً تبعاً لظروف السطح .

الخلط :

- يتم تغليب مركب (أ) لمدة قصيرة ميكانيكياً ثم صب عليه مركب (ب) . صب خليط (أ + ب) فى وعاء الخلط مناسب ثم أضف مركب (ج) وأخلط جيداً لمدة ٣ دقائق .

طريقة التطبيق :

- يتم دهان برايمر على السطح سيكافلور ١٥٥ ديليو ان مركبات (أ + ب) المخفف بنسبة ١٠٪ مياه بمعدل ٠,٣ - ٠,٥ كجم/م^٢ بإستعمال الفرشاة أو الرولة ثم يوضع خليط المونة بعد ساعة تقريباً على ان يكون البرايمر مازال رطباً بإستعمال سكين المعجون أو بالبروة .

البيانات الفنية

رمادى فاتح	اللون
(أ + ب + ج) ٢,١٠ كجم / لتر	الكثافة (20°م)
مجموعة (أ + ب + ج) ٣١ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج إذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة	الصلاحية
فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس بين 10°م و 30°م+	التخزين

تعليمات الأمان

- لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- البيئة
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : مركب (أ) : تصنيف 4 طبقاً لقوانين الصحة والأمان السائدة . مركب (ب) : غير سام ، مركب (ج) : غير سام
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egy.sika.com