



BUILDING TRUST

Sikaflex Construction +®

سيكافلوكس كونستركشن +®

وصف المادة

سيكافلوكس كونستركشن +® - عبارة عن مادة مليء للفواصل مرنة أساسها البولي بوريثان وهي عبارة عن مركب واحد جاهز للإستعمال.

الاستعمالات

فواصل المنشآت مثل :

- حوانن وأسوار الكباري (الترايزينات) .
- الخرسانات المعرضة للعوامل الجوية المختلفة .
- المنشآت الخرسانية .
- فواصل الاتصال بالمنشآت ، مثل إستعمالها :
- حول النواذ والأبواب .
- الأسوار الصناعية والمعدنية والأجزاء الخرسانية .

المميزات

- لها القدرة على الالتصاق بكثير من الأسطح .
- لا يحدث بها تكون فقاعات أثناء الجفاف .
- عند جفافها ينبع عنها سطح غير لزج .
- مقاومة كبيرة للتمزق .
- لها القدرة على الإستطاللة والحركة ٣٥ % من عرض الفاصل دون إنهاصار .

التطبيق والإستخدام

بيانات التطبيق

أقل عمق للفاصل ١٠ مم ■ أكبر عرض للفاصل ٤٠ مم

نسبة العرض : العمق للفواصل من ٢٠ مم حتى ٤٠ مم عرض للفاصل = ٢ : ١

الاستخدام :

■ يستعمل سيكافلوكس®-كونستركشن دي مباشرة من الخرطوشة أو العبوة بمسدس سيكافلوكس المناسب .

الحشو الخلفي :

■ الحشو الخلفي عبارة عن بولي إيثيلين المصغوط (سيكاباكروود أو سيكاباكينج فيلر) .

تحضير السطح :

■ يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالي من أي بقايا زيوت أو أي جزيئات سائبة متصلة .

البرايمر :

■ يستخدم سيكا برايمر ٣ للأسطح الماسامية ، مثل الخرسانة ، الموننة ، الطوب ، الخشب وذلك قبل التطبيق بمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة ولا تزيد عن ثمانية ساعات .

■ انظر نشرة سيكا برايمر لأنواع الأسطح الأخرى .

البيانات الفنية

رمادي ، أبيض	اللون
تقريباً ١,٣٣ جم / ملي	الكتافة (٢٠ م°)
عيوب ٦٠٠ مل (الكرتونة ٢٠ عبوة)	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الانتاج في العيوب الأصلية	الصلاحية
يخزن في جو جاف بين ١٠ + م° و ٢٥ + م°	التخزين

تعليمات الأمان

البيئة :

■ لا تخلص من المادة في مجاري المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً لقوانين المحلاة .

■ احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب دون تأخير .

السمية :

■ غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة المساعدة .

النقل :

■ لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ : ٠٢ / فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ : ٠٢ /

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٤٠ : ٠٣ / فاكس : ٤٢٤٤٦٤٠ : ٠٣ /

الموقع الإلكتروني : egy.sika.com