

Sikadur® - 30

سيكا ديور® - ٣٠

وصف المادة

سيكا ديور® - ٣٠ مونة إيبوكسية لاصقة من مركبين ذات قوام المعجون (Thixotropic) خالى من المذيبات .

الإستعمالات

- يستخدم سيكا ديور® - ٣٠ كمونة إيبوكسية لاصقة لربط عناصر التسليح وأيضاً كمونة لاصقة ومالئة لدنة على الخرسانة والحجارة والحديد .
- يستخدم سيكا ديور® - ٣٠ في الربط واللصق الإنشائي :
- شرائح الألياف الكربونية سيكا® كاربوديور على الخرسانة والخشب .
- بردورات وحجارة الأرصفة للخرسانة وغيرها .
- مختلف أنواع البلاط والسيراميك .
- قطاعات الكبارى .
- أشابر حديد التسليح .
- جوايط الحوائط ومسامير تثبيت الماكينات .

المميزات

- يمكن إستعماله على سطح الخرسانة الرطبة نسبياً
- يشك بسرع حتى في درجات الحرارة المنخفضة
- مقاومة عالية للتآكل والبرى والصدمات .
- لا يسيل في الإستعمالات الرأسية والفقوية (على الأسف) .
- مقاومة عالية للحرارة وللأحماض والقلويات .
- مقاومة ميكانيكية عالية .

التطبيق والإستخدام

نسبة الخلط :

■ (أ + ب) = ٣ : ١

الإستهلاك :

■ الإستهلاك : تقريباً ٠,٣ كجم / م^٢ .

تحضير السطح :

■ يجب أن تكون نظيفة وخالية من الشحوم والزيوت وجافة وخالية من أى جزيئات حرة أو لباني الأسمنت ، عمر الخرسانة يتراوح بين ٣ : ٦ أسابيع على الأقل .

الخلط :

■ أخلط المادة جيداً في العبوة الأصلية . ثم أضف مركب (ب) الى مركب (أ) واخلط جيداً بإستعمال خلاط كهربائي يدوي لمدة ٣ دقائق حتى يتجانس .
يوضع سيكا ديور® - ٣٠ المخلوط جيداً بإستعمال سكين معجون أو بروة على سطح الخرسانة أو الخشب أو سطح الصلب أو شرائح سيكا الكاربوديور لتكون طبقة سمكها ٠,٥ : ٢ مم .

البيانات الفنية

مركب (أ) : أبيض ، مركب (ب) : أسود مركب (ج) : رمادي فاتح ، عند خلطهما	اللون
١,٦٥ ± ٠,١ كجم / لتر	الكثافة (م ^{٢٠})
(مركب أ + ب) ٦ كجم العبوات الكبيرة متوفرة حسب الطلب	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن في الظل في درجات الحرارة الطبيعية في جو جاف	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطيرة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٢ / ٢١٨٠٦٦٣٧

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٣ / ٤٢٤٤٦٠٤

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com