

دهان أسمنتي مرن
عازل للماء وللحمائية من التآكل

البيانات الفنية	
مركب (أ) سائل أبيض مركب (ب) بودرة رمادي	اللسون
مركب (أ + ب) ٢ كجم / لتر	الكثافة (٢٠ م)
مجموعة (أ + ب) ٢٥ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف	التخزين

وصف المادة

سيكا توب سيل® - ١٠٧ بي آر دهان أسمنتي بوليمري مكون من مركبين للحماية والعزل للماء فى صورة طبقة رقيقة على السطح الخرساني .

الاستعمالات

يمكن استعماله فوق أو تحت مستوى الأرض وذلك فى الحوائط البحرية والكبارى والواجهات والخرسانة المعرضة للأملاح والكلوريدات .

المميزات

تتميز سيكا توب سيل® - ١٠٧ بي آر بالخصائص التالية :

- اقتصادية وسهلة فى الاستعمال .
- جاهز للاستعمال دون إضافة ماء .
- قوة التصاق عالية بالسطح مع معدل استهلاك منخفض .
- مرونة عالية مع مقاومة احتكاك جيدة .
- يمكن تطبيقها على خرسانة حديثة الصب .
- غير سامة وتسمح للخسار بالمرور .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- نسبة خلط السائل (أ) الى البودرة (ب) ١ : ٢
- معدل الإستهلاك ١,٧ - ٢ كجم / م^٢ وجهين .
- الإستهلاك :
- يتم تجهيز السطح ورشه بالماء حتى التشبع وتركه يجف .
- يتم خلط المركبين بوضع ٧٥% المركب السائل فى الماء النظيف وتضاف البودرة تدريجياً مع التقليب الجيد ، ثم تضاف الكمية المتبقية من السائل مع التقليب لمدة ٣ دقائق ميكانيكياً ويسمح للهواء بالخروج .
- يتم دهان الوجه الأول ويتركه يجف من ٤ : ٦ ساعات ثم يتم تطبيق دهان الوجه الثانى .

تعليمات الأمان

- البيئية : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- النقل : لا خطورة فى نقله .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع الى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني