

Sikadur® - 32

سيكا ديور® - ٣٢

وصف المادة

سيكاديور®-32 عامل رابط ولاحم ، ثنائي التركيب خالي من المذيبات ، أساسه من إيبوكسي مختار بعناية فائقة .

الإستعمالات

تعد قوة التماسك والربط التي يمدها سيكاديور®-32 أقوى من مقاومة الشد بالخرسانة نفسها ولذا فهو مناسب للإستعمال لأى ربط إنشائى بين الخرسانة الجديدة والقديمة ، ويمكن إستعمال سيكاديور®-32 كعامل ربط للمونة ، الصلب ، الحديد .. إلخ .

المميزات

- يوجد سيكاديور®-32 فى درجتين مختلفتين من حيث سرعة الشك، العادى (NP) ، البطيء (LP) ومن مميزاته الأخرى :
- سهل الإستخدام و قوة شد عالية .
- لا يتأثر بالرطوبة ، خالى من المذيبات .
- كفاءة عالية حتى على الأسطح الرطبة .
- يعمل فى درجات الحرارة المنخفضة .

التطبيق والإستخدام

التغطية :

٠,٣ - ٠,٨ كجم / م^٢ تبعاً لحالة السطح .

تحضير السطح :

يجب أن تكون قوية ومتماسكة ونظيفة وخالية من الجزيئات الحرة المفككة والرملية والمياه الراكدة ، يجب إزالة أى طبقات أو لبانى الأسمنت .

الخلط :

أخلط مركبى (أ + ب) بإستعمال مروحة التقلب متصلة بخلاط كهربي ذو سرعة بطيئة حتى تحصل على خليط متجانس .

التطبيق :

بعد الخليط مباشرة ضع الخليط على السطح بإستعمال فرشاة ، رولة ، الرش .

صب الخرسانة الجديدة فى خلال وقت السماح بالتشغيل طالما أن السطح مازال لنا (لم يتصلب بعد) .

البيانات الفنية

رمادى فاتح	اللون
مركب (أ + ب) ١,٤ كجم / لتر	الكثافة (20° م)
مركب (أ + ب) عبوة ٥ كجم	التعبئة
٢٤ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com