

Sikadur® - Combiflex

سيكا ديور® - كوميفليكس

وصف المادة

نظام معالجة ذو أداء عالي للفواصل الغير منتظمة أو ذات سعة الحركة الكبيرة ، يعتمد تركيبه على شرائح الهيبلون المرنة ومادة لاصقة راتنج إيبوكسي .
سيكا ديور®- كوميفليكس عند تثبيته على الفاصل يسمح بالحركة في أكثر من اتجاه بينما يحتفظ بكفاءة عالية في عزل وإغلاق الفاصل .

الإستعمالات

- عزل وغلغ فواصل التمدد الإنشائية وفواصل التجميع والشروخ في الإستخدامات الآتية :
- الأنفاق والمرات تحت الأرض (البرايخ) .
- المشروعات الكهرومائية و الصرف الصحى .
- الفواصل بين الأسطح الصلبة والمرنة .
- حول المواسير الخرسانية ، الصلب والحديد .
- حمامات السباحة .
- الفواصل ذات سعة الحركة الكبيرة جداً .
- قطاعات البناء المتوقع لها فرق الهبوط .

المميزات

- يستعمل على الأسطح الخرسانية الجافة والرطبة .
- مقاوم تماماً للماء والعوامل الجوية .
- له قوة التصاق جيدة بمعظم المواد .
- مقاوم لإختراق الجذور والنباتات .
- عالية المرونة ويصلح للاستخدام مع خزانات مياه الشرب .
- يعمل بمستوى عالي في مدى كبير من درجات الحرارة .
- سهل التركيب وله تصلد سريع .
- مقاوم جيد لمعظم الكيماويات .

التطبيق والإستخدام

تحضير السطح :

■ يجب أن تكون نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم والغبار وعمر الخرسانة من ٣ : ٦ أسابيع .

وصلات شريط كوميفليكس :

■ طول التداخل ٥٠ مم ، يتم توصيل الشرائط الجديدة ببعضها بالحام الحرارى بالهواء الساخن .

الخلط :

■ اضف كل من مركب (ب) الى مركب (أ) من اللاصق الايبوكسى سيكا دور ٣١ واخلط جيداً ميكانيكياً على السرعة البطيئة أقصاها ٦٠٠ دورة / ق لتجنب دخول الهواء حتى يتم الحصول على القوام المتجانس .

التنظيف :

■ يتم تنظيف الأدوات والمعدات فى الحال بإستخدام منظف سيكا كولما كلينز .

البيانات الفنية

رمدى فاتح	اللون
١,٧ كجم / لتر	الكثافة (20°م)
عبوة ٥ كجم من النوع العادى ، شرائط طول ٥ م سمك ١م وعرض ٥ اسم	التعبئة
٩ شهور من تاريخ الإنتاج اذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة	الصلاحية
يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجأد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢ /

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣ /

الموقع الإلكتروني : egy.sika.com