

Sika Floor® - 92 SL

سيكا فلور® - ٩٢ إس إل

وصف المادة

مادة مكونة من ثلاثة مركبات خالية من المذيبات لإعطاء أرضيات ملونة ذاتية التسوية أساسها إيبوكسي راتنجي .

الإستعمالات

- يستعمل سيكافلور® - ٩٢ إس إل للحصول على أرضيات ذاتية التسوية بدون فواصل بسمك من ١,٠ الى ٤,٠ مم على الأرضيات الصناعية المعرضة للأحمال الثقيلة نسبياً مثل :
- مصانع الأغذية والأدوية والكيماويات .
 - المعامل والغرف المعرضة للأشعة .
 - الأسطح الصلدة مثل الخرسانات والمونة .
 - محطات الكهرباء والمياه .
 - المعارض وغرف العرض والتدريب .

المميزات

- سهولة وسرعة في التطبيق .
- قوة ترابط عالية مع الأسطح التحتية .
- يعمل كعازل للمياه والسوائل .
- خالي من المذيبات ولايشكل خطورة من الحريق .
- قوة ضغط عالية ويمكن تطبيقه بدون فواصل .
- مقاومة عالية للكيماويات وسهل التنظيف .

التطبيق والإستخدام

نظام الدهان :

- طبقة برايمر : سيكافلور® ٩٤ مركب (أ + ب) الاستهلاك حوالي ٠,٢ - ٠,٣ كجم / م^٢ حسب حالة السطح
- الطبقة ذاتية التسوية : سيكافلور® ٩٢ إس إل (مركب أ + ب + ج) لسمك من ١ الى ٣ مم بمعدل ١,٦٥ كجم / م^٢ لكل ١ مم . ولسمك من ٢ الى ٤ مم بمعدل ١,٧٥ - ١,٨٥ كجم / م^٢ لكل ١ مم .

تحضير السطح :

- يجب أن يكون السطح نظيف وخالي من الدهون والشحوم وأى جزيئات حرة ملتصقة .

الخلط :

- أولاً قلب مركب أ جيداً قبل الخلط ثم أضف مركب ب وقلب الخليط ميكانيكياً لمدة ٢ : ٣ دقائق للحصول على خليط متجانس ثم أضف مركب ج تدريجياً أثناء الخلط واخلط لمدة ٣ دقائق إضافية بسرعة بطيئة .

التطبيق :

- نسبة الخلط : مركب أ : ب : ج = ٢ : ١ : ٣ - ٤,٥ الأجزاء بالوزن
- صب سيكافلور® ٩٢ إس إل على الأرضية المدهونة بالبرايمر ووزع بانتظام باستخدام بروة مسننة من المطاط أو الصلب ذات سنون بسمك ٦-٧ مم . الحواف يتم تطبيقها باستخدام بروة مسننة ، سن سمك ٤-٥ مم .

البيانات الفنية

اللون الأساسي الرمادي الفاتح 7032 الألوان الأخرى متوفرة عند الطلب	اللون
مركب (أ + ب) ~ ١,١ كجم/لتر	الكثافة (20° م)
عبوات (أ+ب+ج) ٣٠ ، ٢٥ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج إذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة	الصلاحية
يخزن في جو جاف وفي الظل درجة حرارة بين 5+ و 30+م	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- سمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة السائدة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٢١٨٠٦٦٣٧ فاكس : ٠٢ / ٢١٨٠٦٦٣٧

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٤٢٤٤٦٠٣ فاكس : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com