

## Sika Floor® - 92 SL

## سيكا فلور® - ٩٢ إس إل

## وصف المادة

مادة مكونة من ثلاثة مركبات خالية من المذيبات لإعطاء أرضيات ملونة ذاتية التسوية أساسها إيبوكسي راتنجي .

## الإستعمالات

يستعمل سيكافلور® - ٩٢ إس إل للحصول على أرضيات ذاتية التسوية بدون فواصل بسمك من ١,٠ الى ٤,٠ مم على الأرضيات الصناعية المعرضة للأحمال الثقيلة نسبياً مثل :

- مصانع الأغذية والأدوية والكيماويات .
- المعامل والغرف المعرضة للأشعة .
- الأسطح الصلدة مثل الخرسانات والمونة .
- محطات الكهرباء والمياه .
- المعارض وغرف العرض والتدريب .

## المميزات

- سهولة وسرعة في التطبيق .
- قوة ترابط عالية مع الأسطح التحتية .
- يعمل كعازل للمياه والسوائل .
- خالي من المذيبات ولايشكل خطورة من الحريق .
- قوة ضغط عالية ويمكن تطبيقه بدون فواصل .
- مقاومة عالية للكيماويات وسهل التنظيف .

## التطبيق والإستخدام

## نظام الدهان :

■ طبقة برايمر : سيكافلور® ٩٤ مركب ( أ + ب ) الاستهلاك حوالي ٠,٢ - ٠,٣ كجم / م<sup>٢</sup> حسب حالة السطح  
 ■ الطبقة ذاتية التسوية : سيكافلور® ٩٢ إس إل ( مركب أ + ب + ج ) لسمك من ١ الى ٣ مم بمعدل ١,٦٥ كجم / م<sup>٢</sup> لكل ١ مم . ولسمك من ٢ الى ٤ مم بمعدل ١,٧٥ - ١,٨٥ كجم / م<sup>٢</sup> لكل ١ مم .

## تحضير السطح :

■ يجب أن يكون السطح نظيف وخالي من الدهون والشحوم وأى جزيئات حرة ملتصقة .

## الخلط :

■ أولاً قلب مركب أ جيداً قبل الخلط ثم أضف مركب ب وقلب الخليط ميكانيكياً لمدة ٢ : ٣ دقائق للحصول على خليط متجانس ثم أضف مركب ج تدريجياً أثناء الخلط واخلط لمدة ٣ دقائق إضافية بسرعة بطيئة .

## التطبيق :

■ نسبة الخلط : مركب أ : ب : ج = ٢ : ١ : ٣ - ٤,٥ الأجزاء بالوزن  
 ■ صب سيكافلور® ٩٢ إس إل على الأرضية المدهونة بالبرايمر ووزع بانتظام باستخدام بروة مسننة من المطاط أو الصلب ذات سنون بسمك ٦-٧ مم . الحواف يتم تطبيقها باستخدام بروة مسننة ، سن سمك ٤-٥ مم .

## البيانات الفنية

اللون الأساسي الرمادي الفاتح 7032 الألوان الأخرى متوفرة عند الطلب	اللون
مركب ( أ + ب ) ~ ١,١ كجم/لتر	الكثافة (20° م)
عبوات (أ+ب+ج) ٣٠ ، ٢٥ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج إذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة	الصلاحية
يخزن في جو جاف وفي الظل درجة حرارة بين 5+ و 30+م	التخزين

## تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- سمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة السائدة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٢١٨٠٦٦٣٧ فاكس : ٠٢ / ٢١٨٠٦٦٣٧

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٤٢٤٤٦٠٣ فاكس : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com