

سيكا سيرام® - ٢٠٥ لارج Sika Ceram® - 205 Large

وصف المادة

سيكا سيرام® - ٢٠٥ لارج مونة أسمنتية لاصقة للسيراميك من مركب واحد سابق التعبئة ، مكون من أسمنت مع تدرجات مختارة من رمل السيليكا وإضافات أخرى عديدة . تستعمل بعد خلطها بالماء. C1 classified according to EN 12004.

المميزات

سيكا سيرام® - ٢٠٥ لارج إقتصادي في الإستعمال أكثر من معظم المون المعتادة مع انسيابية و سهولة في الاستعمال. و كذلك قوة التصاق عالية مع الاسطح المختلفة كما يمكن تطبيقها لسمك يصل الى ١٠ مم. يتم التطبيق على الاسطح المختلفة مثل الاسطح الخرسانية و المونة و المبانى من الطوب و الاسطح الحجرية.

التطبيق والإستخدام

معدل الإستخدام :

- نسبة الخلط مع المياه ٧,٥ لتر / شيكارة ٢٥ كجم
 - ٣ ~ ٢ كجم/م^٢ (على أساس سمك المونة ٢ مم باستخدام بروة مسننة ٦ مم)
 - تستخدم للسطح جميع أنواع البلاط السيراميك ذات الاحجام الكبيرة للواجهات و حمامات السباحة و كذلك اماكن المشاة عالية الاحمال
 - تستخدم للارضيات و الحوائط للاسطح الداخلية و الخارجية مثل الاسطح المعدنية و الخشبية
- تحضير السطح :**
- يجب أن تكون الأسطح الخرسانية نظيفة وقوية ومتماسكة وخالية من الزيوت والشحوم والجزيئات العالقة ، ويجب إزالة لباني الأسمنت

البيانات الفنية

بودرة رمادى / بيضاء	الشكل
طبقة رقيقة من المونة اللاصقة	قوام الخليط
شيكارة ٢٥ كجم	العبوة
تقريباً ١,٦ كجم/لتر (مونة طازجة)	الكثافة (المونة)

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب دون تأخير.
- سمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة المساندة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com