

SikaSil® - M

سيكا سيل® - أم

وصف المادة

سيكا سيل®- أم مركب أحادي يتصلد ويجف بتأثير الرطوبة ، أساس تركيبه السيليكون .

الإستعمالات

سيكا سيل®- أم يجمع بين المرونة والمطوئيه مع الإلتصاق الممتاز بمختلف الأسطح غير المسامية لذلك فهو يصلح لأعمال وتطبيقات الزجاج والعزل ضد الظروف الجوية مثل :

- الزجاج .
- الألومنيوم .
- البلاط السيراميك اللامع .
- القنوات والبالوعات .

المميزات

- مرونة ومطوئية ممتازة .
- خالي من المذيبات .
- له مقاومة عالية لاختلاف الحرارة والعوامل الجوية وله عمر طويل وتحمل مع الزمن .
- له قوة التصاق ممتازة لمختلف الأسطح غير المسامية .

التطبيق والإستخدام

تحضير السطح :

■ يجب أن تكون الأسطح نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم والجزيئات الحرة العالقة .

درجة حرارة التطبيق :

■ بين + ٥°م الى + ٤٠°م

تصميم أبعاد الفاصل :

■ أكبر عرض وعمق للفاصل هو ٢٥ مم ، وينصح بأن يكون اقل عمق الفاصل ٨ مم .

إسلوب التطبيق :

■ هذه المادة لملء الفواصل ، جاهزة للإستخدام بعد التحضير المناسب للفاصل وحماية الأحرف بإستخدام الشريط اللاصق يتم وضع المادة بإستخدام المسدس الخاص بذلك في مكانها ثم يتم نهبو (تجميل) الفاصل في خلال ٥ دقائق بإستخدام سكينه المعجون التي تم غمرها في الماء المحتوى على الصابون ثم يتم إزالة الشريط اللاصق في الحال . المادة الغير متصلدة يتم إزالتها بإستخدام مذيب مناسب أو مزيل للفواصل معتمد .

زمن التشغيل :

■ عند + ٢٣°م و ٥٠ ٪ رطوبة نسبية م : ١٥ دقيقة

معدل الأستخدام:

■ ٣ م. ط لفاصل ١*١ سم

البيانات الفنية

الألون القياسية : شفاف ، أبيض ، أسود	اللون
١,٠٣ كجم / لتر	الكثافة (20°م)
خرطيش عيوه ٢٨٠ مل (١٢ خرطوشة بالكروتونة)	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن في جو جاف أقل من + 25°	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة المساندة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com