

Sika Form[®] Oil

سيكا فورم[®] أويل

وصف المادة

خليط من الزيوت المعدنية والمستحلبات تكون طبقة رقيقة عند دهانها على أسطح الشدات والفورم مما يساعد على سهولة الفك بعد صب الخرسانة .

الإستعمالات

دهان للشدات والفورم الخرسانية بجميع أنواعها (معدنية ، خشبية ، بلاستيكية) .

المميزات

- تتميز سيكا فورم[®] - أويل بالخواص التالية :
- التصاق جيد على الشدات .
- غير قابل للإشتعال .
- سهولة تنظيف المعدات بالماء العادى .

التطبيق والإستخدام

معدلات التغطية :

- الخشب : ٢٥ م^٢ / كجم .
- الصلب أو البلاستيك : ٥٠ م^٢ / كجم .

التطبيق :

- طلاء وجه واحد بالفرشاة العادية أو الرولة أو الرش حيث أن سيبارول[®] جاهز للإستعمال ولا يحتاج الى خلط وإنما يحتاج للتقليب الجيد فقط
- يجب حمايته من المطر .
- لا بد من السماح للمادة بالجفاف قبل صب الخرسانة ولا تستعمل المياه على الشدات المطلوبة حتى لو كانت جافة ، ويجب صب الخرسانة بعد تمام جفاف الفورم .

البيانات الفنية

التركيب	سائل
اللون	أبيض
الكثافة (م ^{٢٠})	٠,٩٨ كجم / لتر
التعبئة	جراكن ٥ ، ٢٠ كجم براميل ٢٠٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والصقيع

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢ / ٢١٨٠٦٦٣٧
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com