

Sika Bitumen®

سيكا بيتومين®

وصف المادة

سيكابيتومين® دهان بيتوميني يحتوى على مذيبات ويستعمل للوقاية الدائمة للأسطح الخرسانة المعرضة للتربة شديدة الضرر والإتلاف .

الإستعمالات

يستعمل سيبابيتومين® لحماية الأسطح الأسمنتية ضد التربة الشديدة الضرر والعدوانية والملاصقة للردم مثل :

- الحوائط الساندة .
- البدرومات .
- الأعمدة .
- الأساسات .

المميزات

كدهان :

- سهل التطبيق (الفرشاة والرولة والرش اللاهوانى) .
- لا يحتاج الى تسخين .
- معدل التغطية مرتفع لكل كجم .
- مقاوم للظروف الجوية .

التطبيق والإستخدام

معدل الإستخدام :
 ٠,٤ - ٠,٦ كجم/م² وجهين

تحضير السطح :
 يجب أن يكون السطح نظيف وخالى من الزيوت والشحوم ، خالى من المياه الراكدة وأى جزيئات حرة ملتصقة .

التطبيق :
 تدهن الطبقة الواقية بإستعمال الفرشاة ، الرولة أو الرش اللاهوانى .
 زمن الإنتظار بين الطبقات ساعتين على الأقل .
 عادة ما يدهن طبقتين .

التنظيف :
 الأدوات المستخدمة تنظف بإستعمال سيكا نتر .

البيانات الفنية

أسود	اللون
٠,٩ ± ٠,٠٥ كجم / لتر	الكثافة (20°م)
جركن عبوة ١٤ كجم ، براميل عبوة ٢٠٠ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن فى مكان جاف فى درجة حرارة لا تزيد عن 45°م	التخزين

تعليمات الأمان

■ **البيئة** : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

■ **إحتياطات الأمان** : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .

■ **السمية** : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

■ **النقل** : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com