

## Intraplast® - Z

## إنتر بلاست® - زد

### وصف المادة

إضافه على هيئة بودره تساعد على إنتاج مونه ذاتيه السيوله وغير قابله للإنكماش ( جراوت ) .

### الإستعمالات

- يستعمل إنتر بلاست® - زد لزيادة قوى التماسك عند عمل مونه الجراوت من الأسمنت والرمل الذى يستخدم فى :
  - ملء الفراغات والشروخ وحول الكابلات عند عمل الخرسانات سابقة الإجهاد .
  - أعمال تثبيت التربه .
  - ملء الفراغات تحت الركائز فى المنشآت المعدنية .
  - تبطين الأنفاق .

### المميزات

- تتميز المونه المنتجه بإستعمال إنتر بلاست® - زد بالخصائص التالية :
  - مقاومة للصقيع .
  - تحسين السيولة والإنسيابية .
  - زيادة قوة الإلتصاق والتماسك .
  - زيادة الحجم للمونه الرطبه .
  - القضاء على ظاهرة الإنكماش بعد الجفاف .

### التطبيق والإستخدام

#### الجرعة :

- ٢ ٪ من وزن الأسمنت ( كيس وزنه ١ كجم لكل ٥٠ كجم أسمنت )

#### الإستخدام :

- يضاف مباشرة الى الأسمنت والماء فى أثناء عملية الخلط كما يمكن إضافة الرمل بالكمية المطلوبة .
- **نصائح هامة :**
- فى حالة الخرسانة سابقة الإجهاد حيث يجرى صب المونه ميكانيكياً يجب أن يتم الخلط لمدة ٤ دقائق .
- لا يصلح للإستعمال مع الأسمنت المحتوى على Fly Ash .

### البيانات الفنية

رمدى	اللسون
١,٠ ± ٠,١ كجم/لتر	الكثافة (م <sup>٢٠</sup> )
كيس ١ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العيوب الأصلية	الصلاحية
فى مكان جاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الإشتعال المباشرة	التخزين

### تعليمات الأمان

- **البيئة** : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- **إحتياطات الأمان** : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- **السمية** : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .
- **النقل** : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢  
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣  
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com