

Sikafloor Epocem® Module

سيكافلور إيبوسيم® موديول

وصف المادة

مادة خالية من المذيبات ، من مركبين ، ذات أساس إيبوكسي راتنجي مائي .

الإستعمالات

- كدهان بادىء لمادة سيكافلور®- ٨٣/٨٢/٨١ إيبوسيم .
- كرابط لمادة سيكافلور®- ٨٢/٨١ ، سيكاجارد®- ٧٢٠ إيبوسيم ، سيكاديور®- ٤٥ إيبوسيم ، سيكاتوب® أرماتيك - ١١٠ إيبوسيم .

المميزات

- دهان رابط جيد لمادة سيكافلور®- ٨٣/٨٢/٨١ إيبوسيم على الأسطح المعدنية .
- وحدات سابقة المعايير .

التطبيق والإستخدام

نسبة الخلط :

- مركب أ : ب = ١,١٤ : ٢,٦٨ بالوزن و الحجم

الإستهلاك :

- حوالى ٠,٢ - ٠,٣ كجم / ٢م معتمداً على حالة السطح ، الأسطح شديدة الإمتصاص والمسامية تتطلب وجهين من الدهان البادىء ويكون أقل زمن إنتظار بين الوجهين حوالى ١٢ ساعة وأعلى زمن إنتظار ٣٦ ساعة .

تحضير السطح :

- الأسطح يجب أن تكون مصمته ذات صلابه عالية وخالية من أى شوائب أو أى مواد عاقلة ، زيوت أو شحوم . يمكن تطبيق المادة على الأسطح الخضراء (لم تتصلد بعد) والرطوبة .

الخلط :

- يتم تقليب المركب (أ) لفترة وجيزة ثم صبه فى محتوى المركب (ب) . وتقليب الخليط (أ + ب) بقوة لمدة ٣ دقائق ميكانيكياً .

التطبيق :

- يتم التطبيق للمادة بانتظام باستخدام الفرشاة أو الرولة خلال زمن التشغيل للمادة وهو ٤٥ دقيقة .

البيانات الفنية

مركب (أ) : سائل أبيض ، مركب (ب) : سائل داكن اللون	اللون
مركب (أ + ب) ١,٠ كجم / لتر	الكثافة (20°م)
مجموعة (أ+ب) ٤ ، ٤٠ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج إذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة	الصلاحية
فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس بين 10°م+ و 30°م+	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : مركب (أ) : تصنيف 4 طبقاً لقوانين الصحة والأمان السائدة . مركب (ب) : غير سام
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com