

Sikaflex® - 1 A

سيكافلكس® - ١ أيه

وصف المادة

مادة ملىء للفواصل ، مركب أحادى من البولى يوريثان يتصلد تحت تأثير رطوبة الهواء .

الإستعمالات

- سيكافلكس®-١ أيه يتمتع بخاصية قوة الإلتصاق على معظم المواد لذا فهو يستعمل عامة فى ملىء الفواصل بالمنشآت الخرسانية والمباني مثل :
- حول النوافذ .
 - على الأسطح والتراسات .
 - الحوائط المساندة والدرابى والأسوار .
 - بين العناصر سابقة التجهيز .
 - خزانات مياه الشرب .

المميزات

- سهولة التطبيق واقتصادى .
- معمر ممتاز وله خواص مقاومة للظروف الجوية .
- مقاومة جيدة للمواد الكيماوية .
- لا يسيل فى الفواصل الرأسية والأفقية فى الأسقف .
- له نظام ممتاز بدون برايمر لمعظم المواد .
- مقاومه جيدة للميكروبات والماء المالح .
- آمن عند استخدامه ملاصقا لمياه الشراب .
- مقاوم لتأثير مياه الصرف الصحى .

التطبيق والإستخدام

بيانات التطبيق

- أقل عمق للفواصل ٨ مم
- أكبر عرض للفواصل ٤٠ مم
- نسبة العمق : العرض للفواصل حتى ١٠م = ١ : ١ .
- نسبة العمق : العرض للفواصل أكبر من ١٠م = ١ : ٢ .

الإستخدام :

- إستعمل سيكافلكس®-١ أيه مباشرة من الخرطوشة أو العبوة بمسدس سيكافليكس المناسب .

الحشو الخلفى :

- الحشو الخلفى عبارة عن بولى إيثيلين المضغوط (سيكاباكرود أو سيكاباكنج فيلر) .

تحضير السطح :

- يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالى من أى بقايا زيوت أو أى جزيئات سائبة ملتصقة .

البيانات الفنية

اللون	رمادى فاتح ، أبيض
الكثافة (20°م)	١,٢ - ١,٣ كجم / لتر (طبقاً للون)
زمن الجفاف	١ - ١,٥ مم / ٢٤ ساعة (تبعاً لدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة)
التعبئة	خرطوشة عبوة ٦٠٠ مللى
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف

تعليمات الأمان

- **البيئة** : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- **إحتياطات الأمان** : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- **السمية** : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة المساندة .
- **النقل** : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢ / ٢١٨٠٦٦٣٧
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com