

Sika Top Seal® - 107 (-ve)

سيكا توب سيل® - ١٠٧ نيجاتيف

وصف المادة

سيكا توب سيل® - ١٠٧ نيجاتيف عبارة عن دهان أسمنتى بولييمري للحماية و عزل للماء مكون من مركبين للحماية ويستخدم للإنشاءات الخرسانية والمونة لمنع رشح الماء في الأماكن المعرضة لضغط المياه السالب والموجب.

الإستعمالات

- مشروعات معالجة المجارى شاملة تنكبات الترسيب الخرسانية والمرجل والمرقات وخزانات التحليل ... الخ .
- البدرومات والبلكونات والتراسات .
- الجسور والكبارى .
- الحوائط الساندة والحوائط المعرضة لمياه البحر .
- الأسطح المستوية الصغيرة وحمامات السباحة .

المميزات

- سهلة فى الاستعمال .
- قوام مستحلب أو يمكن خلطه على صورة مونة .
- قوة التصاق عالية بالأسطح السليمة القوية .
- غير منفذ للماء ، مرونة عالية وغير سام .
- مقاومة عالية للصقيع ولأملاح إذابة الثلج .
- مقاومة جيدة لضغط المياه السالب والموجب .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

■ معدل الاستهلاك المتوسط يتراوح بين ١,٠ الى ١,٥ كجم /م^٢ للوجه الاول من ٠,٨ الى ١,٠ كجم /م^٢ للوجه الثانى .
■ فى حالة الضغط السالب ٣ - ٤ كجم/م^٢ لسمك يصل الى ٣ مم .

الإستخدام :

- يتم تجهيز السطح ويجب أن يكون مستوى نظيف وخالى من الزيوت والشحوم والجزيئات المفككة ورشه بالماء حتى التشبع وتركه يجف .
- إخلط فى وعاء نظيف أضف مركب البودرة الى المركب السائل مستخدماً الخلاط الكهربى فى التقليب الميكانيكى على السرعة البطيئة .
- بينما لايزال السطح رطباً ضع أول طبقة وإتركها لتتصلد (٢ : ٦ ساعات) وللحصول على قوام مستحلب إستعمل فرشاة من البلاستيك ولقوام المعجون إستعمل البروة المسننة وبعد وضع الطبقة الثانية إمسح السطح بقطعة إسفنج ناعمة وجافة .

البيانات الفنية

اللون	رمادى
الكثافة (٢٠°م)	للخليط مركب (أ + ب) ١,٧ كجم / لتر
التعبئة	وحدات عيوه ٣٠ كجم (بودرة + سائل)
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com