

BUILDING TRUST

Sika Top Seal ® - 107

سیکا توب سیل ® - ۱۰۷

وصف المادة

سيكا توب سيل® – ١٠٧ دهان أسمنتي بوليمري عازل للماء مكون من مركبين للحماية ويستخدم للإنشاءات الخرسانية والمونة لمنع رشح الماء .

الإستعمالات

- ■مشروعات معالجة المجاري شاملة تنكات الترسيب الخرسانية والمراجل والمروقات وخزانات التحليل ... إلخ .
 - البدر ومات و البلكونات و التر اسات .
 - ■الجسور والكبارى .
 - الحوائط الساندة والحوائط المعرضة لمياة البحر.
 - الأسطح المستوية الصغيرة وحمامات السباحة .

المميز ات

تتميز سيكا توب سيل® - ١٠٧ بالخصائص التالية:

- ■سهلة في الاستعمال.
- ■قوام مستحلب أو يمكن خلطه على صورة مونة.
 - ■قوة التصاق عالية بالاسطح السليمة القوية.
 - غير منفذ للماء ، مرونة عالية وغير سام .
 - ■مقاومة عالية للصقيع والأملاح إذابة الثلج.
 - ■يمكن إستعمال الرش في تطبيقه.

التطبيق و الإستخدام

الحرعة:

■معدل الاستهلاك المتوسط ٢ كجم /م٢ للوجهين.

- ■يتم تجهيز السطح ويجب أن يكون مستوى نظيف وخالي من الزيوت والشحوم والجزيئات المفككة ورشه بالماء حتى التشبع وتركه يجف
- ■إخلط في و عاء نظيف أضف مركب البودرة الى المركب السائل مستخدماً الخلاط الكهربي في التقليب الميكانيكي على السرعة البطيئة .
- بينما لايز ال السطح رطباً ضع أول طبقة و إتركها لتتصلد (٢: ٦ ساعات) وللحصول على قوام مستحلب إستعمل فرشاة من البلاستيك ولقوام المعجون إستعمل البروة المسننة وبعد وضع الطبقة الثانية إمسح السطح بقطعة إسفنج ناعمة وجافة .

البيانات الفنية

<i>ر</i> ماد <i>ی</i>	اللــون
للخليط مركب (أ + ب) ٢ كجم / لتر	الكثافة (٢٠°م)
وحدات عبوة ٢٥ كجم (بودرة + سائل)	التعبئـــة
١٢ شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن في الظل في درجات الحرارة الطبيعية في جو جاف	التخزين

تعليمات الأمان

- : لا تتخلص من المادة في مجاري المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية
- 🗕 لِحَيْلِطات الأمن : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافيء وإستشارة الطبيب دون تأخير. : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة . السمية

 - : لا خطورة في نقله . النقل

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة: ت: ۲۱۸۰٬۷۳٤ / ۰۲ فاكس: ۲۱۸۰٬۲۳۷ / ۰۲ الإسكندرية: ت: ٢٤٤٦٠١ / ٥٣٠ فاكس: ٢٢٤٤٦٠٤ / ٥٣٠

egy.sika.com : الموقع الإلكتروني