

Sikagard® - 62

سيكا جارد® - ٦٢

وصف المادة

سيكاجارد®-٦٢ دهان إيبوكسى مكون من مركبين خالى من المذيبات .

الإستعمالات

- يستعمل سيكاجارد®-٦٢ كدهان حماية عالية المقاومة للكيمويات يستعمل فى الأغراض الآتية :
- الأسطح الخرسانية والمباني والمحارة التي لا تحتوى على مواد بوليمرية والمونة الإيبوكسية الأسمنتية .
 - الأسطح الحديدية بعد التجهيز للسطح بالرماله .
 - الصوامع والخزانات الحديدية للحماية من الصدأ .
 - مصانع الاغذية وأعمال الصرف الصحى .

المميزات

- لا يحتوى على مذيبات .
- عالية المقاومة للكيمويات ذات التركيز العالى .
- يتحمل الضغوط الميكانيكية .
- لا يحدث للدهان إنكماش بعد الجفاف .
- غير ضار ويصلح للتلامس مع المواد الغذائية .
- سهولة الخلط والتطبيق .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

■ معدل الإستهلاك من ٠,٣ : ١,٠٠ كجم / م^٢ حسب حالة السطح والسك المطلوب ولغرض الحماية من الصدأ لا يقل السمك الجاف عن ٠,٦ مم

الإستخدام :

- يتم تقليب كل مركب على حده لمدة ٣ دقائق ثم يتم الخلط والتقليب ميكانيكياً لمدة ٣ دقائق .
- يتم الدهان على السطح الجاف بحيث محتوى الرطوبة يكون أقل من ٤ ٪ .
- يجب أن لا تقل درجة حرارة الأسطح ٨°م .
- مراعاة زمن الإنتظار بين الطبقات لا يزيد عن ٤٨ ساعة .

البيانات الفنية

اللون	اللون الأساسى الرمادى الألوان الأخرى حسب الطلب
الكثافة (20°م)	١,٣٥ ± ٠,٠٥ كجم / لتر
التعبئة	مركب (أ+ب) عبوة ١٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والرطوبة

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجسد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egy.sika.com