

Sika Top® - 121

سيكا توب® - ١٢١

وصف المادة

سيكا توب® - ١٢١ مكون من مركبين أساسه أسمنتى بوليمرى معدل يمكن فرده بالبروة . وهو مادة لاصقة ومالئة للفراغات لحماية وإصلاح الأسطح الخرسانية والمعدنية

الإستعمالات

- سيكا توب® - ١٢١ مادة متنوعة الإستعمالات ويمكن توظيفها لتقوم بالوظائف التالية :
- لتعطي طبقة حماية أسوار ودرأوى الكبارى والحوائط الساندة والجسور ضد أملاح إزابة الثلج .
 - مادة مالئة لتسوية الأسطح الغير منتظمة وملء الثقوب وكافة الفراغات الدقيقة أى كان حجمها .
 - لاصقة لربط الحوائط والأرضيات ، كما تستعمل فى بياض الخزانات .

المميزات

- سيكا توب® - ١٢١ مادة إقتصادية التكاليف وسهلة الإستخدام وتتميز بالخصائص التالية :
- سهولة الخلط و مقاومة ميكانيكية جيدة .
 - قوة التصاق ممتازة .
 - مقاومة عالية لأملاح إزابة الثلج .
 - غير سام عند تمام جفافه .
 - مقاوم لمياة الصرف الصحى .
 - يمكن تطبيقه ملاصقاً لمياة الشرب .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- الأجزاء بالوزن (أ+ب) = ١ : ٤ أو ١ : ٥ (تبعاً للقوام المطلوب)
- معدل الاستهلاك ٢ كجم / م^٢ لكل مم سمك

تحضير السطح :

- يجب أن تكون الأسطح الخرسانة ، الحجاره ، المباني نظيفة وخالية من الزيوت والجزئيات الحرة الملتصقة .

الخلط :

- صنع مركب (أ) بكامله فى وعاء خلط مناسب ثم أضف مركب (ب) واخلط لمدة دقيقتين حتى يتم الحصول على مركب ناعم متجانس القوام .

التطبيق :

- إستعمل سكين المعجون (البروة) المسننة عند إستعماله كمادة للصلق البلاط واضغط على البلاط بشدة بينما اللاصق مازال ليناً وعند إستعماله كعامل ربط قبل أعمال البياض أتركه ليتصلد أولاً . إستعمل البروة عند إستعماله لملاء الفراغات .

البيانات الفنية

رامدى	اللسون
مركب (أ+ب) : ٢,٠ كجم / لتر	الكثافة (م ^٣)
(مركب أ + ب) عبوة ٢٥ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢ / ٢١٨٠٦٦٣٧
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com