

## Sikadur® - 330

## سيكا ديور® - ٣٣٠

## وصف المادة

سيكا ديور®- ٣٣٠ مادة خالية من المذيبات ، ذات قوام معجون من مركبين ذات أساس إيبوكسي .

## الإستعمالات

- تثبيت انسجة سيكا راب .
- كطية برايمر للتطبيق على الأسطح الرطبة .
- مادة ربط وتثبيت لمادة سيكا كاربوديور بليت .

## المميزات

- تماسك ممتاز على الأسطح الرأسية والأسقف .
- قوة التصاق عالية بالعديد من المواد .
- ذو خصائص ميكانيكية جيدة .
- سهل التطبيق بالبروة والرولة .
- خالي من المذيبات .

## التطبيق والإستخدام

## نسبة الخلط :

- مركب ( أ ) : مركب ( ب ) = ٤ : ١ بالوزن

## تحضير السطح :

- يتم تنظيف الأسطح بالرمال أو التليخ لإزالة الأجزاء الحرة والرملية العالقة ، يجب أن تكون الأسطح جافة ، نظيفة ، خالية من الزيوت والشحوم .
- يجب ألا يقل عمر الخرسانة عن ٢٨ يوم وأن تكون مستوية ، وأن تكون قوة الترابط للأسطح لا تقل عن ١ ن / م٢ .

## الخلط :

- أخلط كل مركب على حده ثم أضف مركب ( ب ) الى مركب ( أ ) ثم قلب ميكانيكياً لمدة ٣ دقائق حتى يتجانس ثم صب المخلوط في وعاء نظيف واخلط لمدة ١ دقيقة بسرعة بطبقة لتقليل كمية الهواء الداخلية .

## التطبيق :

- إستخدم الخليط سيكا ديور®- ٣٣٠ على الأسطح المعدة بإستعمال البروة أو فرشاة بكمية حوالي ٠,٧ الى ١,٥ كجم / م٢ حسب درجة خشونة السطح .

## البيانات الفنية

مركب ( أ ) أبيض مركب ( ب ) رمادي	اللون
مركب ( أ+ب ) : ١,٣١ كجم / لتر	الكثافة ( م٢٠ )
مركب ( أ + ب ) وحدات عبوة ٥ كجم	التعبئة
٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن في مكان جاف من 5 - 25° م .	التخزين

## تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- التسمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com