

# Sika Top Armatec® 110 Epocem

# سيكا توب أروماتيك® ١١٠ إيبوسيم

## وصف المادة

دهان أسمنتى إيبوكسى معدل من ثلاث مركبات ضد صدأ حديد التسليح ومادة ربط بين الخرسانة القديمة والجديدة .

## الإستعمالات

- كدهان ضد صدأ وتآكل حديد التسليح :
- لإصلاح الخرسانة المسلحة حيث يوجد صدأ وتآكل حديد التسليح .
- كعامل ربط للإستعمال فوق الخرسانة والمونة والحديد .
- للإصلاح والترميم ولربط الخرسانة بمونة سيكاتوب ومون الترميم .
- للحماية الوقائية لحديد التسليح في مقاطع الخرسانة الرقيقة .
- لربط الخرسانة القديمة بالجديدة .

## المميزات

- يتميز سيكا توب أروماتيك®- ١١٠ إيبوسيم بالخواص التالية :
- قوة تماسك ممتازة مع الحديد والخرسانة .
- يحتوى على مثبطات التآكل والصدأ لحديد التسليح .
- لا يتأثر بالرطوبة .
- عبوات سابقة المعايير جاهزة للإستعمال .
- يعمل كحاجز جيد وعازل ضد نفاذية الماء والكلوريدات .
- طبقة ربط جيدة لمونة الإصلاح والترميم .
- ذو قوة ميكانيكية جيدة .
- لا يشتعل ، خالى من المذيبات .

## التطبيق والإستخدام

### معدل التغطية :

- ١,٢ كجم / م<sup>٢</sup> على الأقل كعامل ربط
- ٣ - ٥ كجم / م<sup>٢</sup> كمضاد للصدأ والتآكل

### تحضير السطح :

- يجب أن تكون قوية ومتماسكة ونظيفة وخالية من الجزيئات الحرة المفككة والرملية والمياه الراكدة ويجب إزالة أى طبقات أولياني الأسمنت .

### الخلط :

- رج مركبى (أ+ب) بشدة قبل فتحهم ثم أخلط لمدة ٣٠ ثانية ثم أضيف مركب (ج) بينما الخلط مستمراً وأخلط لمدة ٣ دقائق بإستعمال خلاط كهربى ذو سرعة بطيئة ٢٥٠ لفة/ق . أنتظر من ٣-٥ دقائق الى أن يعلق الخليط بالفرفشة دون تسيل .
- زمن صلاحية التشغيل (٢٠م) :
- ٩٠ - ١٨٠ دقيقة

## البيانات الفنية

رمدى	اللسون
مركب (أ+ب+ج) : ٢ كجم / لتر	الكثافة (٢٠م)
مجموعة (أ+ب+ج) ٢٠ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
التخزين بين 5م الى 30م فى مكان جاف بالطريقة الصحيحة	التخزين

## تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢  
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣  
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com