



BUILDING TRUST

Lasqa® WP

لاصقة® - دبليو بي

وصف المادة

سيكا لاصقة® مونة أسمنتية لاصقة عازلة للمياه للسيراميك والبلاط من مركب واحد سابق التعبئة ، مكون من أسمنت مع تدرجات مختارة من رمل السيليكا وإضافات أخرى تستعمل بعد خلطها بالماء .

المميزات

المونة المعتادة	سيكا لاصقة®	قابلية التشغيل
تشغيل سيء	أفضل فهو يوفر ٥٠ - ٢٥ % من الوقت	
	جيدة = ١,٥ ن / مم	مقاومة التماسك
أسرع ٢,٥ ساعة	أبطأ في الشك	زمن الشك
٣,٧ ساعة	٦ ساعات	الشك الإبتدائي
	٧ ساعات	الشك النهائي

المونة المعتادة	سيكا لاصقة®	الخلط
خطة جاهزة جودة ثابتة	بالموقع جودة غير ثابتة	٩ - ٢ م لكل ٢٥ كجم
معدل التغطية سمك المونة ٢ مم	٤ - ٥ مل كل ٢٥ كجم	ملحوظة : التغطية الفعلية تختلف تبعاً لحجم البلاط وحالة السطح

وبالمقارنة نجد أن سيكا لاصقة® إقتصادي في الإستعمال أكثر من معظم المون المعتادة بحوالى ١٠ : ٢٠ % .

التطبيق والإستخدام

معدل الإستخدام :

١٠ - ١٢ م لكل كيس عبوته ٢٥ كجم (على أساس سمك المونة ٢ مم)

تحضير السطح :

يجب أن تكون الأسطح الخرسانية نظيفة وقوية ومتمسكة وخالية من الزيوت والشحوم والجزيئات العالقة ، ويجب إزالة لباني الأسمنت والجزيئات الحرة الملتصقة بالصنفورة أو بالطرق الميكانيكية أو بقوة دفع الماء أو بالطرق اليدوية .

زمن صلاحية التشغيل :

في درجة ٢٠°C : تقربياً ٤٥ دقيقة

في درجة ٢٥°C ورطوبة نسبية ٦٠% : تقربياً ٣٠ دقيقة

وقت الإنتظار قبل الجراوت (السقيفة) :

للحوائط : بعد ٧ - ٨ ساعات (تبعاً لدرجة الحرارة)

الزمن الكافي لأقصى تصلد للمرور عليه : بعد ١٤ يوم

البيانات الفنية

بودرة رمادي / أبيضاء	الشكل
طبقة رقيقة من المونة اللاصقة	قوام الخليط
تقريباً ٢٠ كجم / لتر	الكتافة (المونة)
تقريباً ١,٥ ن/مم (بعد ٢٨ يوم)	مقاومة التماسك
شكائر عبوة ٢٥ كجم	التعبة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية	الصلاحية
في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس	التخزين

تعليمات الأمان

- **البيئة :** لا تخلص من المادة في مجاري المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- **احتياطات الأمان :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- **السمية :** غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة السائدة .
- **النقل :** لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة: ت: ٠٢ / ٢١٨٠٦٧٣٤ فاكس: ٠٢ / ٢١٨٠٦٦٣٧

الإسكندرية: ت: ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤ فاكس: ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١

الموقع الإلكتروني : egy.sika.com