

Sikament® - N

سيكامنت® - إن

وصف المادة

سيكامنت® - إن إضافة للخرسانة ذات تأثير مزدوج حيث تقوم بزيادة تشغيلة وإنسيابية الخرسانة مع تقليل مياه الخلط وبالتالي تعمل على زيادة الاجهادات المبكرة والنهائية .
ASTM C-494 Type F and BS 5075 part 3

الإستعمالات

■ تستعمل سيكامنت® - إن لإنتاج خرسانة ذات إنسيابية عالية وإجهادات مبكرة ونهائية عالية مثل الأعمدة والأسقف والقطاعات ذات كثافة التسليح العالية والخرسانات سابقة الصب والإجهاد والكيارى الخرسانية .

المميزات

- تتميز سيكامنت® - إن بالخواص التالية :
- تسهيل من عملية الصب والدمك .
- تقليل المياه في الخلط لنسبة تزيد عن ٢٠٪ .
- تزيد من الاجهادات المبكرة والنهائية .
- تقلل من نفاذية الخرسانة للمياه .
- متوافقة مع جميع أنواع الأسمنت البورتلاندى بما فى ذلك المقاوم للكبريتات .
- خالية من الكلوريدات .

التطبيق والإستخدام

- الجرعة :
- تتراوح بين ٠,٦ - ٢,٥ ٪ بالوزن من الأسمنت .
- وينصح بعمل تجارب للخلط لتحديد الجرعة المناسبة .
- الإستخدام :
- تضاف مباشرة الى الخلطة الخرسانية عند إضافة ماء الخلط أو تخلط بماء الخلط مباشرة .

البيانات الفنية

اللون	سائل بني
الكثافة (٢٠°م)	١,١٩ ± ٠,٠٠٥ كجم / لتر
التعبئة	جراكن ٥ ، ٢٠ كجم - براميل ٢٢٠ كجم تتكات حسب الطلب
الصلاحية	١٨ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com