

BUILDING TRUST

Sikaflex ® - 2C NS

سیکافلکس ® - ۲ سی ان اس

وصف المادة

مادة ملىء للفواصل ، مركبين متماسك لا يسيل و مرن من البولى يوريثان يتصلد تحت تأثير رطوبة الهواء .

الإستعمالات

سيكافلكس®- ٢ سي ان اس يتمتع بخاصية قوة الإلتصاق على معظم المواد لذا فهو يستعمل عامة في مليء الفواصل بالمنشآت الخرسانية والمباني مثل:

- ■حول النوافذ و فواصل التشطيبات. ■على الأسطح والتراسات.
- الحوائط الساندة والدراوي والأسوار . بين العناصر سابقة التجهيز .
 - الاماكن المغمورة بالمياه .

المميزات

- له نظام ممتاز بدون برايمر لمعظم المواد .
 - ■مقاومة جيدة للميكروبات والماء المالح .
 - ذاتي التسوية
- متوفر في مجموعة كبيرة من الالوان مع عبوة تلوين منفصلة.

- ■سهولة التطبيق وإقتصادي .
- ■معمر ممتاز وله خواص مقاومة للظروف الجوية .
- مقومة جيدة للمواد الكيماوية و الزيوت البترولية . - آ
 - آمن عند استخدامه ملاصقا للمياه .
 - ■يمكن الدهان فوقه بدهانات الزيت و الاكريليك

التطبيق والإستخدام

بيانات التطبيق

■أقل عرض للفاصل ٦ مم ■ يتم خلط المركب ا مع المركب ب و التقليب الميكانيكي لمدة ٣ - ٥ دقائق

■أكبر عرض للفاصل ٤٠ مم

الإستخدام:

■التطبيق لمادة سيكافلكس®- ٢ سى ان اس في منتصف الفاصل مباشرة باستخدام مسدس سيكافليكس المناسب .

الحشو الخلفي:

■ الحشو الخلفي عبارة عن بولمي إيثلين المضغوط (سيكاباكررود أو سيكاباكينج فيللر).

تحضير السطح:

■يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالى من أي بقايا زيوت أو أي جزيئات سائبة ملتصقة .

البيانات الفنية

حسب الطلب	اللـــون
۱٫۲ – ۱٫۳ کجم / لتر (طبقاً للون)	الكثافة (°20م)
الجفاف السطحي من ٨ - ١٠ ساعات (تَبعاً لدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة)	زمن الجفاف
(۱ + ب) ۰,۷ لتر & ۱۱٫۶ لتر	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الانتاج في العيوات الأصلية	الصلاحية
يخزن في الظل في درجات الحرارة الطبيعية في جو جاف	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجاري المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- 🗷 بعتواطات الأمن :إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تلخير.
 - السمية :غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة السائدة .
 - النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهــرة: ت: ۲۱۸۰٦۷۳٤ / ۰۲ فاکس: ۲۱۸۰٦۳۳ / ۲۰

الإسكندرية: ت: ٤٢٤٤٦٠١ / ٥٠ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٥٠

الموقع الإلكتروني : egy.sika.com