

# Sikaflex® - 2C NS

# سيكافلكس® - ٢ سي ان اس

## وصف المادة

مادة ملىء للفواصل ، مركبين متماسك لا يسيل و مرن من البولى يوريثان يتصلد تحت تأثير رطوبة الهواء .

## الإستعمالات

سيكافلكس®-٢ سي ان اس يتمتع بخاصية قوة الإلتصاق على معظم المواد لذا فهو يستعمل عامة فى ملىء الفواصل بالمنشآت الخرسانية والمباني مثل:

- حول النوافذ و فواصل التشطيبات .
- على الأسطح والتراسات .
- الحوائط الساندة والدرابى والأسوار .
- بين العناصر سابقة التجهيز .
- الأماكن المغمورة بالمياه .

## المميزات

- سهولة التطبيق واقتصادى .
- معمر ممتاز وله خواص مقاومة للظروف الجوية .
- مقاومة جيدة للمواد الكيميائية و الزيوت البترولية .
- ذاتى التسوية
- آمن عند استخدامه ملاصقا للمياه .
- له نظام ممتاز بدون برايمر لمعظم المواد .
- مقاومة جيدة للميكروبات والماء والملح .
- متوفر فى مجموعة كبيرة من الالوان مع عبوة تلوين منفصلة.
- يمكن الدهان فوقه بدهانات الزيت و الاكريليك

## التطبيق والإستخدام

- بيانات التطبيق**
- أقل عرض للفواصل ٦ مم
  - أكبر عرض للفواصل ٤٠ مم

### الإستخدام :

التطبيق لمادة سيكافلكس®-٢ سي ان اس فى منتصف الفواصل مباشرة باستخدام سدس سيكافلكس المناسب .

### الحشو الخلفى :

الحشو الخلفى عبارة عن بولى إيثيلين المضغوط ( سيكابكرود أو سيكابكينج فيلر ) .

### تحضير السطح :

يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالى من أى بقايا زيوت أو أى جزيئات سانية ملتصقة .

## البيانات الفنية

حسب الطلب	اللون
١,٢ - ١,٣ كجم / لتر ( طبقاً للون )	الكثافة (20°م)
الجفاف السطحى من ٨ - ١٠ ساعات ( تبعاً لدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة )	زمن الجفاف
(١ + ب) ٥,٧ لتر & ١١,٤ لتر	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف	التخزين

## تعليمات الأمان

- **البيئة** : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- **إحتياطات الأمان** : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- **السمية** : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة الساندة .
- **النقل** : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢  
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣  
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com