

Sika Bitucoat[®]

سيكا بيتوكوت[®]

وصف المادة

سيكا بيتوكوت[®] مستحلب بيتوميني مطاطي من مركب واحد لعزل وحماية الخرسانة المعرضة لمهاجمة الأملاح الضارة في التربة .

الإستعمالات

- يستخدم سيكا بيتوكوت[®] في حماية الخرسانة المستخدمة تحت سطح الأرض والمعرضة لمهاجمة الأملاح مثل :
 - الحوائط السائدة والأساسات والبدرومات .
 - لاصق لشرائح وألواح العزل الحرارى .
 - يستعمل كفاصل بين طبقات الخرسانات المختلفة .

المميزات

- يعتبر سيكا بيتوكوت[®] ام من المواد سهلة التطبيق والاقتصادية في نفس الوقت والتي تتميز عن مثيلاتها بالآتى :
 - لايجتوى على المذيب (يمكن تطبيقه في الاماكن المغلقة) .
 - لها قوة التصاق عالية بالأسطح .
 - مرونة عالية يحتوى على مادة مطاطية تساعد في تغطية الشروخ الدقيقة .
 - يمكن إستخدامها على الأسطح الرطبة .

التطبيق والإستخدام

الإستهلاك :

- ٠,٣٥ - ٠,٤٠ كجم / م^٢ للوجه الأول
- ٠,١٥ - ٠,٢٠ كجم / م^٢ للوجه الثانى
- ويعتمد ذلك على حالة السطح وينصح بدهان وجهين على الأقل

تحضير السطح :

- جميع الأسطح يجب أن تكون نظيفة وخالية من الأتربة والشحوم والعوالق مع مراعاة ترطيب الخرسانة الجافة بالماء .

التطبيق :

- يتم التقليب الجيد ثم يتم الدهان بالفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش ويترك ليجف لمدة ساعتين على الأقل قبل دهان الوجه الثانى .

التخفيف :

- يضاف ٥ - ١٠٪ من المياه بالوزن فى الوجه الأول

التنظيف :

- جميع الأدوات المستخدمة تنظف قبل جفاف المادة بالماء والصابون وفى حالة جفاف المادة ينصح باستخدام مادة سيكا تتر[®] لإزالة التصدق من المادة . فى الظل .

البيانات الفنية

| | |
|--|---------------------|
| سائل بنى غامق يصير لونه أسود عند الجفاف | اللون |
| ١ ± ٠,٠٥ كجم / لتر | الكثافة (20°م) |
| ٦٠ ٪ من الوزن | محتوى المادة الصلبة |
| جركن عبوة ٢٠ كجم ، براميل عبوة ١٨٠ كجم | التعبئة |
| ١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية | الصلاحية |
| فى مكان جاف بعيداً عن التعرض لأشعة الشمس والصقيع | التخزين |

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- سمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com