

Sikagrd® - 680 S

سيكا جارد® - ٦٨٠ إس

وصف المادة

سيكاجارد®- ٦٨٠ أس عبارة عن دهان من مركب واحد أساسه أكريليك مقاوم للظروف الجوية والقلوية ، يحمي الخرسانة ضد الظروف الجوية السيئة .

الإستعمالات

- يستعمل سيكاجارد®- ٦٨٠ أس لحماية وحفظ عناصر المنشآت الخرسانية وخاصة الواجهات .
- سيكاجارد®- ٦٨٠ أس كونكريت كوزماتيك كلير جلاز دهان عديم اللون عند جفافه يعطي دهان لمعان .
- سيكاجارد®- ٦٨٠ أس كونكريت كوزماتيك ترانسبيرنت دهان شفاف يجف ليعطي دهان نهائى مط .
- سيكاجارد®- ٦٨٠ أس كونكريت كوزماتيك توب كوت دهان نهائى يجف ليعطي سطح مط متوفر فى عدد كبير من الألوان الزخرفية .

المميزات

- قوة التصاق عالية مع الاسطح الخرسانية والمونة .
- حماية ممتازة للخرسانة ضد العوامل الجوية فى صورة أملاح أو غازات .
- له مقاومة عالية ضد إنتشار ثاني أكسيد الكربون من الجو وهو بذلك يقلل جداً كربنة الخرسانة .

التطبيق والإستخدام

معدل الإستهلاك :

- سيكاجارد®- ٦٨٠ أس كونكريت كوزماتيك كلير جلاز : تقريباً ٠,١٥ كجم / ٢م للوجه الواحد
- سيكاجارد®- ٦٨٠ أس كونكريت كوزماتيك ترانسبيرنت : تقريباً ٠,١٥ كجم / ٢م للوجه الواحد
- سيكاجارد®- ٦٨٠ أس كونكريت كوزماتيك كلير النهائى : تقريباً ٠,٢٠ كجم / ٢م للوجه الواحد وذلك لسلك جاف ٠,١٣ مم .

التطبيق :

- يجب أن يكون نظيف وجاف وخالى من الأتربة كلياً .
- بالنسبة للطبقات الرقيقة من مونة سيكامونوتوب يمكن دهانها سيكاجارد®- ٦٨٠ أس بعد ٥ أيام .
- سيكاجارد®- ٦٨٠ أس كونكريت كوزماتيك جاهز للإستخدام . فقط يحتاج للتقليب الجيد .
- فى حالة الظروف الصعبة للدهان مثل درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة جداً يتم إضافة ١٠ ٪ تتر ١٢ فقط ولا يتم إضافة أى نوع آخر من التتر .
- عند التطبيق يتم إستخدام الفرشاة أو الرولة لدهان سيكاجارد®- ٦٨٠ أس كونكريت كوزماتيك النهائى ويمكن ان يتم تنفيذه بالرش اللاهوائى وفى هذه الحالة نسبة ٧ ٪ تتر ١٢ يتم إضافتها .
- كما يمكن استخدام مادة سيكا جارد ٧٠٠ اس او ٧٠١ ديليو كدهان تحضيرى للسطح .

البيانات الفنية

اللون	كلير جلاز - شفاف - اخضر - رمادى ، الالوان الاخرى حسب الطلب والكمية
الكثافة (20°م)	دهان كلير جلاز تقريباً ٠,٩ كجم/لتر، ترانسبيرنت تقريباً ١,٠ كجم/لتر الدهان النهائى تقريباً ١,٤٠ كجم/لتر
التعبئة	كلير جلاز : بستلة ٣٠ ، ١٢,٥ كجم ، ترانسبيرنت : بستلة ٢٠ كجم
الصلاحية	٢٤ شهر من تاريخ الانتاج فى العوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com