BUILDING TRUST

# سيكا جارد ® -٦٨٠ إس

# Sikagard ® - 680 S

## وصف المادة

سيكاجارد®- ٦٨٠ أس عبارة عن دهان من مركب واحد أساسه أكريليك مقاوم للظروف الجوية والقلوية ، يحمى الخرسانة ضد الظروف الجوية السيئة .

## الإستعمالات

- يستعمل سيكاجارد®- ٦٨٠ أس لحماية وحفظ عناصر المنشآت الخرسانية وخاصة الواجهات .
- سيكاجارد®- ٦٨٠ أس كونكريت كوزماتيك كلير جلاز دهان عديم اللون عند جفافه يعطى دهان لمعان .
- سيكاجارد®- ٦٨٠ أس كونكريت كوزماتيك ترانسبيرنت دهان شفاف يجف ليعطى دهان نهائى مط .
- سيكاجارد®- ٦٨٠ أس كونكريت كوزماتيك توب كوت دهان نهائى يجف ليعطى سطح مط متوفر فى عدد كبير من الألوان الزخرفية .

## المميزات

- قوة التصاق عالية مع الاسطح الخرسانية والمونة .
- حماية ممتازة للخرسانة ضد العوامل الجوية فى صورة أملاح أو غازات .
- له مقاومة عالية ضد إنتشار ثانى أكسيد الكربون من الجو وهو بذلك يقلل جداً كربنة الخرسانة .

## التطبيق والإستخدام

**معدل الإستهلاك :**

- سيكاجارد®- ٦٨٠ أس كونكريت كوزماتيك كلير جلاز : تقريباً ٠,١٥ كجم / م٢ للوجه الواحد
- سيكاجارد®- ٦٨٠ أس كونكريت كوزماتيك ترانسبيرنت : تقريباً ٠,١٥ كجم / م٢ للوجه الواحد
- سيكاجارد®- ٦٨٠ أس كونكريت كوزماتيك كلير النهائى : تقريباً ٠,٢٠ كجم / م٢ للوجه الواحد وذلك لسمك جاف ٠,١٣ مم .

**التطبيق :**

- يجب أن يكون نظيف وجاف وخالى من الأتربة كلياً .
- بالنسبة للطبقات الرقيقة من مونة سيكامونوتوب يمكن دهانها سيكاجارد®- ٦٨٠ أس بعد ٥ أيام .
- سيكاجارد®- ٦٨٠ أس كونكريت كوزماتيك جاهز للإستخدام . فقط يحتاج للتقليب الجيد .
- فى حالة الظروف الصعبة للدهان مثل درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة جداً يتم إضافة ١٠ ٪ تنر ١٢ فقط ولا يتم إضافة أى نوع آخر من التنر .
- عند التطبيق يتم إستخدام الفرشاة او الرولة لدهان سيكاجارد®- ٦٨٠ أس كونكريت كوزماتيك النهائى ويمكن ان يتم تنفيذه بالرش اللاهوائى وفى هذه الحالة نسبة ٧ ٪ من تنر ١٢ يتم إضافتها .
- كما يمكن استخدام مادة سيكا جارد٧٠٠ اس او ٧٠١ دبليو كدهان تحضيرى للسطح .

## البيانات الفنية

| | |
|---|---|
| اللـــــون | كلير جلاز – شفاف - اخضر– رمادى ، الالوان الاخرى حسب الطلب والكمية |
| الكثافة (°20م ) | دهان كليرجلاز تقريباً ٠,٩كجم/لتر، ترانسبيرنت تقريباً ١,٠ كجم/لتر<br>الدهان النهائى تقريباً ١,٤٠كجم/لتر |
| التعبئـــــة | كليرجلاز: بستلة ٣٠ ، ١٢,٥ كجم ، ترانسبيرنت : بستلة ٢٠ كجم |
| الصـــــلاحية | ٢٤ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية |
| التخزين | فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس |

## تعليمات الأمان

- **البيئة** : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- **إحتياطات الأمن** :إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- **السمية** :غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- **النقل** : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني


القاهـــرة : ت : ٠٢ / ٢١٨٠٦٧٣٤ فاكس : ٠٢ / ٢١٨٠٦٦٣٧
الإسكندرية : ت : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١ فاكس : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤
الموقع الإلكترونى : egy.sika.com