

Sika Control® - 40

سيكا كنترول® - ٤٠

وصف المادة

يستعمل سيكا كنترول - ٤٠ كعامل ملدن يعمل على تقليل الانكماش عند الإحتياج الى خرسانة عالية الجودة . تبعاً للمواصفه SIA 162

الإستعمالات

- يستعمل سيكا كنترول - ٤٠ في الظروف الآتية :
- الخرسانة المستخدمة في الحالات التي تتطلب تقليل انكماش بعد الجفاف بصورة كبيرة .
- الخرسانة ذات النفاذية القليلة والتي تتفق مع المواصفة SIA ١٦٢ ٣٣٣

المميزات

- يتميز سيكا كنترول - ٤٠ بالخواص التالية :
- التحكم في درجة الانكماش للخرسانة وذلك تبعاً للخلطة الخرسانية .
- يزيد من كفاءة الخرسانة ضد نفاذية المياه .

التطبيق والإستخدام

- الجرعة :**
- ٠,٥ - ٢,٠ ٪ بالوزن من الأسمنت .
- ويصح بعمل عدة تجارب للخلط لتحديد معدل الجرعة المطلوب .
- ويتوافق سيكا كنترول - ٤٠ في الخلطة الخرسانية مع المواد الأخرى مثل سيكامنت ، فيسكوكريت ، سيكا اير ، سيكا ريتارد ، سيكا ريتاردول ٢٥ .
- الإستخدام :**
- يضاف مباشرة الى ماء الخلط قبل إضافتها للركام والأسمنت .

البيانات الفنية

مركب هيدروكسي	التركيب
بني	اللون
١,٠ كجم / لتر	الكثافة (٢٠°م)
براميل ١٨٠ كجم	التعبئة
تنكات حسب الطلب	
١٢ شهر في العبوات الأصلية حسب أصول التخزين	الصلاحية
في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والصقيع	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com