

Sikagard® - 550 W Elastic

سيكا جارد® - ٥٥٠ دبليو إيلاستيك

وصف المادة

دهان واقي للحماية من مركب واحد اكليريك مرن لدن أساسه عبارة عن مشمت بوليميرى متحد مع إيثيلين .

الإستعمالات

- يستعمل كدهان لحماية وزخرفة المنشآت الخرسانية وخاصة المعرضة للتشققات والشروخ مثل :
- عناصر واجهات المباني والمعرضة للأشعة فوق البنفسجية .
- الحوائط الحاجزة والسائدة .
- تستعمل كطبقة دهان لتجسير الشروخ على سيكا توب و سيكا مونوتوب ومنتجات إيبوسيم .

المميزات

- يعمل على تجسير الشروخ حتى عند درجات الحرارة المنخفضة .
- حماية ووقاية مثلى للخرسانة ضد الماء .
- حاجزة لثاني أكسيد الكربون ومانع للكربنة .
- مقاومة ممتازة للظروف الجوية ولها خواص معمرة وتحمل مع الزمن .

التطبيق والإستخدام

حالة السطح :

- يجب أن تكون الأسطح جافة ونظيفة وخالية من أى أجزاء سائبة وعالقة .

التطبيق :

- يتم التطبيق باستخدام الفرشاة أو الرولة أو الرش الهوائى ويجب عمل طبقة دهان تحضيرية من مادة سيكا جارد ٥٥٢ دبليو-اكوايريمر بمعدل ٠,١ - ٠,١٥ كجم / م^٢ .
- يتم تطبيق طبقتين من مادة سيكا جارد ٥٥٠ دبليو إيلاستيك بمعدل ٠,٢٥ - ٠,٣٥ كجم / م^٢ ويراعى زمن الانتظار بين الطبقتين لا يقل عن ١٢ ساعة .

البيانات الفنية

متوفر فى سلسلة كبيرة من الألوان	اللون
١,٣٩ كجم / لتر	الكثافة (20°م)
عبوة ٢٠ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٠٢ / ٢١٨٠٦٧٣٤ فاكس : ٠٢ / ٢١٨٠٦٦٣٧
الإسكندرية : ت : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١ فاكس : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com