

## Sika Ceram®

## سيكا سيرام®

## وصف المادة

سيكا لاصقة® مونة أسمنتية لاصقة للسيراميك والبلاط من مركب واحد سابق التعبئة ، مكون من أسمنت مع تدرجات مختارة من رمل السيليكا وإضافات أخرى عديدة . تستعمل بعد خلطها بالماء .

## المميزات

المونة المعتادة	سيكا لاصقة®	المونة المعتادة	سيكا لاصقة®
المونة المعتادة	سيكا لاصقة®	المونة المعتادة	سيكا لاصقة®
تشغيل سيء	أفضل فهو يوفر ٢٥ - ٥٠ ٪ من الوقت	بالموقع جودة غير ثابتة	خلطة جاهزة جودة ثابتة
مقاومة التماسك	جيدة = ١,٢ ن / مم٢	معدل التغطية سمك المونة ٢م	٦ م لكل ٢٥ كجم
زمن الشك	أبطأ في الشك	ملحوظة : التغطية الفعلية تختلف تبعاً لحجم البلاط وحالة السطح	
الشك الابتدائي	٦ ساعات	وبالمقارنة نجد أن سيكا لاصقة® إقتصادي في الإستعمال أكثر من معظم المون المعتادة بحوالي ١٠ : ٢٠ ٪ .	
الشك النهائي	٧ ساعات		

## التطبيق والإستخدام

## معدل الإستخدام :

■ ~ ٤,٢ كجم/م٢ (على أساس سمك المونة ٢ مم)

## تحضير السطح :

■ يجب أن تكون الأسطح الخرسانية نظيفة وقوية ومتماسكة وخالية من الزيوت والشحوم والجزينات العالقة ، ويجب إزالة لبناني الأسمنت والجزينات الحرة الملتصقة بالصفرة أو بالطرق الميكانيكية أو بقوة دفع الماء أو بالطرق اليدوية .

## زمن صلاحية التشغيل :

■ في درجة ٢٠م° : تقريباً ٦٠ دقيقة

■ في درجة ٣٠م° : تقريباً ٤٥ دقيقة

■ في درجة ٢٥م° ورطوبة نسبية ٦٠٪ : تقريباً ٣٠ دقيقة

■ وقت الإنتظار قبل الجراوات ( السقية ) :

■ للحوائط : بعد ٧ - ٨ ساعات (تبعاً لدرجة الحرارة)

■ الزمن الكافي لأقصى تصدق للمرور عليه : بعد ١٤ يوم

## البيانات الفنية

الشكل	بودرة رمادي / بيضاء
قوام الخليط	طبقة رقيقة من المونة اللاصقة
الكثافة (المونة)	تقريباً ٢,١ كجم / لتر
مقاومة التماسك	تقريباً ١,٢ ن/مم٢ (بعد ٢٨ يوم)
التعبئة	شكاير عبوة ٢٥ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في العيوب الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

## تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة المساندة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com