BUILDING TRUST

Sikagard ® - 720 Epocem سيكا جارد ® - ٧٢٠ أيبوسيم

وصف المادة

مونة ومعجون غالق للمسام من أساس أسمنتى – إيبوكسى (ايبوسيم) معدل مكون من ثلاثة مركبات لها زمن شك عادى .

الإستعمالات

- يستعمل كمونة معجون (٠,٥ – ٣,٠ مم) على الأسطح الخرسانية ، المونة أو الحجر .
- لإصلاح الواجهات الخرسانية الملساء فى الظروف الكيميائية الشديدة التأثير .
- كمعجون غالق للمسام على الأسطح الأفقية والرأسية .

المميزات

- وقاية ممتازة ضد نفاذية الأوساط الشديدة التأثير .
- سهل وآمن الإستخدام وسريع الجفاف .
- مقاومة كيميائية جيدة ولا يحتوى على مذيبات .
- عازل للماء ويسمح بنفاذية بخار الماء .
- تماسك وإلتصاق ممتاز على أسطح الخرسانة الرطبة ويستعمل خارجياً وداخلياً .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- مركب (أ : ب : ج) = ١ : ٢,٥ : ١٤- ١٥جزء بالوزن
- معدل الاستهلاك ٢ كجم / م٢ لسمك ١ مم

تحضير السطح :

- يجب أن تكون قوية ومتماسكة ونظيفة وخالية من الجزيئات الحرة والرملية ، يجب إزالة أى طبقات أو لبانى الأسمنت .

الخلط :

- أضف مركب (أ) الى مركب (ب) مع التقليب ميكانيكيا لمدة ٣٠ ثانية ثم أضف مركب (ج) واخلط بسرعة بطيئة لمدة ٣ دقائق للحصول على القوام المتجانس .
- يمكن إستعمال المالج (البروة) أو سكين المعجون فى إستخدام المادة للأسطح المرطبة وعندما يكون ضرورياً يمكن وضع طبقة بإستعمال الإسفنج من نوع نيوبرين أو الفرشاة .
- لابد من وقاية سيكاجارد®- ٧٢٠ أيبوسيم الموضوع حديثاً من المطر لمدة ٢٤ ساعة .

زمن صلاحية التشغيل (٢٣°م) :

- ~ ٤٠ دقيقة

البيانات الفنية

اللـــــون	شفاف
الكثافة (20°م)	١,١٣ كجم/لتر
التعبئـــــة	جركن عبوة ٥ ، ٢٠ كجم ، براميل عبوة ٢٠٠ كجم
الصـــــلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والرطوبة

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمن :إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية :مركب (أ) : تصنيف 4 طبقاً لقوانين الصحة والسلامة السائدة . مركب (ب) : غير سام مركب (ج) : غير سام
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهـــــرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكترونى : egy.sika.com