

سيكا جارد® - ٧٢٠ أيبوسيم Sikagrd® - 720 Epocem

وصف المادة

مونة ومعجون غالق للمسام من أساس أسمنتي - إيبوكسي (إيبوسيم) معدل مكون من ثلاثة مركبات لها زمن شك عادي .

الإستعمالات

- يستعمل كمونة معجون (٠,٥ - ٣,٠ مم) على الأسطح الخرسانية ، المونة أو الحجر .
- لإصلاح الواجهات الخرسانية الملساء في الظروف الكيميائية الشديدة التأثير .
- كمعجون غالق للمسام على الأسطح الأفقية والرأسية .

المميزات

- وقاية ممتازة ضد نفاذية الأوساط الشديدة التأثير .
- مقاومة كيميائية جيدة ولا يحتوي على مذيبيات .
- تماسك والتصاق ممتاز على أسطح الخرسانة الرطبة ويستعمل خارجياً وداخلياً .
- سهل وآمن الإستخدام وسريع الجفاف .
- عازل للماء ويسمح بنفاذية بخار الماء .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- مركب (أ : ب : ج) = ١ : ٢,٥ : ١٤ - ١٥ جزء بالوزن
- معدل الاستهلاك ٢ كجم / م^٢ لسماك ١ مم

تحضير السطح :

- يجب أن تكون قوية ومتماسكة ونظيفة وخالية من الجزيئات الحرة والرملية ، يجب إزالة أي طبقات أو لباني الأسمنت .

الخط :

- أضف مركب (أ) الى مركب (ب) مع التقليب ميكانيكياً لمدة ٣٠ ثانية ثم أضف مركب (ج) واخط بسرعة بطبقة لمدة ٣ دقائق للحصول على القوام المتجانس .
- يمكن إستعمال المالح (البروة) أو سكين المعجون في إستخدام المادة للأسطح المرطبة . وعندما يكون ضرورياً يمكن وضع طبقة بإستعمال الإسفنج من نوع نيوبرين أو الفرشاة .
- لا بد من وقاية سيكاجارد®- ٧٢٠ أيبوسيم الموضوع حديثاً من المطر لمدة ٢٤ ساعة .
- زمن صلاحية التشغيل (٢٣ م) :
- ~ ٤٠ دقيقة

البيانات الفنية

شفاف	اللون
١,١٣ كجم/لتر	الكثافة (20° م)
جركن عبوة ٥ ، ٢٠ كجم ، براميل عبوة ٢٠٠ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية	الصلاحية
في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والرطوبة	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : مركب (أ) : تصنيف 4 طبقاً لقوانين الصحة والسلامة الساندة . مركب (ب) : غير سام . مركب (ج) : غير سام
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٠٢ / ٢١٨٠٦٧٣٤ فاكس : ٠٢ / ٢١٨٠٦٦٣٧
الإسكندرية : ت : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١ فاكس : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤
الموقع الإلكتروني : egy.sika.com