

Sikaflex® - 2C SL

سيكافلكس® - ٢ سي اس ال

وصف المادة

مادة ملىء للفواصل ، مركب أحادي من البولي يوريثان يتصلد تحت تأثير رطوبة الهواء .

الإستعمالات

سيكافلكس®-٢ سي اس ال يتمتع بخاصية قوة الإلتصاق على معظم المواد لذا فهو يستعمل عامة في ملىء الفواصل بالمنشآت الخرسانية والمباني مثل:

- فواصل الإنشاءات الأفقية.
- الفواصل الأفقية التي تحتاج تسوية ذاتية.
- الأماكن المغمورة بالمياه .

المميزات

- سهولة التطبيق واقتصادي .
- معمر ممتاز وله خواص مقاومة للظروف الجوية .
- مقاومة جيدة للمواد الكيماوية و الزيوت البترولية .
- آمن عند استخدامه ملاصقا للمياه .
- يمكن الدهان فوقه بدهانات الزيت و الاكريليك
- له نظام ممتاز بدون برايمر لمعظم المواد .
- مقاومة جيدة للميكروبات والماء والملح .
- ذاتي التسوية
- متوفر في مجموعة كبيرة من الالوان مع عبوة تلوين منفصلة.

التطبيق والإستخدام

بيانات التطبيق

- أقل عرض للفواصل ٦ مم
- أكبر عرض للفواصل ٤٠ مم

الإستخدام :

■ التطبيق لمادة سيكافلكس®-٢ سي اس ال في منتصف الفواصل مباشرة من اتجاه واحد بالعمق المطلوب و تتم التسوية الذاتية.

الحشو الخلفي :

■ الحشو الخلفي عبارة عن بولي إيثيلين المضغوط (سيكابكرود أو سيكاباكنج فيلر) .

تحضير السطح :

■ يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالي من أى بقايا زيوت أو أى جزيئات سانية ملتصقة .

البيانات الفنية

حسب الطلب	اللون
١,٢ - ١,٣ كجم / لتر (طبقاً للون)	الكثافة (20°م)
الجفاف السطحي من ٦ - ٨ ساعات و الجفاف النهائي ٣ ايام (تبعاً لدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة)	زمن الجفاف
(١ + ب) ١,٥ جالون & ٣ جالون	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن في الظل في درجات الحرارة الطبيعية في جو جاف	التخزين

تعليمات الأمان

- **البيئة** : لا تتخلص من المادة في مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- **إحتياطات الأمان** : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- **السمية** : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة المساندة .
- **النقل** : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com