



BUILDING TRUST

# Sikagard Wall Coat ® EG

## سيكاجارد وول كوت ® إي جي

### وصف المادة

سيكاجارد وول كوت®- إي جي عبارة عن ايبوكسي مائي عالي الجودة ، ملون ، مكون من مركيبين .

### الإستعمالات

يستخدم سيكاجارد وول كوت®- اي جي كدهان ملون للحوائط كما يعتبر مناسباً للأسطح التي تحتاج إلى مقاومة عالية للكيمياويات ، وكذلك في تبطين الحجرات المغصمة ، وفي حجرات صناعة الألكترونيات ومعامل الميكروبيولوجي والكيماء الحيوية .

### المميزات

- مقاومة عالية للكيمياويات والبرى .
- سريع الحفاف .
- أثناء التطبيق يمكن ملاحظة نهاية زمن صلاحية تشغيل الدهان .
- غير قابل للانسق الأثرية .
- غير ملوث للبيئة .

### التطبيق والإستخدام

#### معدل الإستخدام :

٣٥ - ٣ م / لتر

#### تحضير السطح :

يتم إزالة الطبقات الضعيفة ميكانيكياً بإستخدام التجلیخ أو الرملة ، يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالي من الزيوت والشحوم .

#### درجة حرارة الجو والسطح :

أقل درجة حرارة ١٠° م ولكن على الأقل أعلى ٣٤° م فوق نقطة الندى أقصى درجة حرارة ٣٠° م لا تزيد الرطوبة النسبية عن ٧٥ % ويجب عمل تهوية جيدة

#### الخلط :

يتم خلط كل مركب على حده وبعدها يتم خلط المركيبين مركب (أ) + مركب (ب) بإستخدام محرك خلط كهربى (شنيور ) بسرعة (٤٠٠-٣٠٠) دورة في الدقيقة .

#### التطبيق :

يتم تطبيق سيكاجارد وول كوت®- اي جي بالروله أو مسدس الدهان ، مع مراعاة عملية التهوية الجيدة والجفاف للمكان أثناء التطبيق لتجنب عدم الأداء الجيد لعملية الجفاف .

### البيانات الفنية

اللون الأساسي رمادي ويوجد الألوان الأخرى عند الطلب	اللون
١٢ كجم / لتر	الكتافة (٢٠° م)
٢٠ مجموعة (أ+ب) ٦ ، ١٨ كجم	التبغة
١٢ شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الأصلية	الصلاحية
في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس	التخزين

### تعليمات الأمان

- **البيئة** : لا تخلص من المادة في مجاري المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- **احتياطات الأمان** : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- **السمية** : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- **النقل** : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

ال القاهرة : ت : ٠٢ / ٢١٨٠٦٧٣٤ فاكس : ٠٢ / ٢١٨٠٦٦٣٧  
الإسكندرية : ت : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤ فاكس : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١  
الموقع الإلكتروني : [egy.sika.com](http://egy.sika.com)