

Sika Tile Grout®

سيكا تايل جراوت®

وصف المادة

سيكا تايل جراوت® عبارة عن مسحوق ناعم ، والذي يتطلب فقط إضافة ماء للحصول على معجون ناعم مناسب لحقن (ملء) فواصل السيراميك والأعمال المشابهة . متوفر في صورة مسحوق

الإستعمالات

- سيكا تايل جراوت® مسحوق غير منفذ للماء مناسب لملء عراميس البلاطات في :
- المطابخ و الحمامات .
- حمامات السباحة .

المميزات

- سهل التطبيق وذاتي المعالجة .
- مناسب لكل من التطبيق الداخلي والخارجي .
- خالي من الكلوريدات .
- غير منفذ للماء .
- غير سام ولا يحتوي على أى مواد ضارة .
- تم التصنيع ليتوافق مع ظروف التطبيق في الشرق الأوسط .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- معدل الاستهلاك الفعلي حسب الشكل والحجم والمسافة بين بلاطات السيراميك – المعدل التقريبي حوالى ٠,٢٥ كجم / م^٢ .

الخلط :

- سيكا تايل جراوت® يتم توريده في صورة مسحوق والذي يتطلبه فقط إضافة ماء .
- أضيف ٤ كجم من سيكا تايل جراوت® الى ١ – ١,٢ لتر ماء نظيف وأخلط حتى تحصل على قوام متجانس ، ناعم ، سهل في التطبيق وخالى من الكتل العجينية . في حالة ٢٥ كجم أضيف ٦,٢٥ – ٧,٥ لتر ماء نظيف ودعه ٥ دقائق ليتماسك .

التطبيق :

- طبق في الأماكن بين بلاطات السيراميك بإستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مرنة ، طبق المعجون في الفواصل وحول الحواف .
- يتم ازالة مادة الحقن الزائدة من على سطح البلاطات بإستخدام قماش جاف .
- عند إكمال عملية الحقن أصقل البلاطات بقطعة قماش جافة .

زمن التشغيل :

- حوالى ١٠٠ دقيقة عند +٢٠°م و ٤٥ دقيقة عند +٣٥°م

البيانات الفنية

الألون القياسية : ابيض، أسود ، رمادى ، اصفر ، احمر ، بنى	اللون
٢ كجم / لتر	الكثافة (20°م)
٤ ، ٢٥ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية	الصلاحية
في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة السائدة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com