

Sika Bitucoat[®] - M

سيكا بيتوكوت[®] - ام

وصف المادة

سيكا بيتوكوت[®] ام مستحلب بيتوميني مطاطي معدل من مركب واحد لعزل وحماية الخرسانة المعرضة لمهاجمة الأملاح الضارة في التربة .

الإستعمالات

- يستخدم سيكا بيتوكوت[®] ام في حماية الخرسانة المستخدمة تحت سطح الأرض والمعرضة لمهاجمة الأملاح مثل :
 - الحوائط السائدة والأساسات والبدرومات .
 - لاصق لشرائح والواح العزل الحرارى .
 - يستعمل كفاصل بين طبقات الخرسانات المختلفة .

المميزات

- يعتبر سيكا بيتوكوت[®] ام من المواد سهلة التطبيق والاقتصادية في نفس الوقت والتي تتميز عن مثيلاتها بالآتى :
 - لايجتوى على المذيب (يمكن تطبيقه في الاماكن المغلقة) .
 - لا يتأثر بدرجات الحرارة الجوية المرتفعة .
 - لها قوة التصاق عالية بالأسطح .
 - مرونة عالية يحتوى على مادة مطاطية تساعد في تغطية الشروخ الدقيقة .
 - يمكن إستخدامها على الأسطح الرطبة .

التطبيق والإستخدام

الإستهلاك :

- ٠,٣٥ - ٠,٤٠ كجم / م^٢ للوجه الأول
- ٠,١٥ - ٠,٢٠ كجم / م^٢ للوجه الثانى
- ويعتمد ذلك على حالة السطح وينصح بدهان وجهين على الأقل

تحضير السطح :

- جميع الأسطح يجب أن تكون نظيفة وخالية من الأتربة والشحوم والعوالق مع مراعاة ترطيب الخرسانة الجافة بالماء .

التطبيق :

- يتم التقليب الجيد ثم يتم الدهان بالفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش ويترك ليجف لمدة ساعتين على الأقل قبل دهان الوجه الثانى .

التخفيف :

- يضاف ٥ - ١٠٪ من المياه بالوزن في الوجه الأول

التنظيف :

- جميع الأدوات المستخدمة تنظف قبل جفاف المادة بالماء والصابون وفي حالة جفاف المادة ينصح باستخدام مادة سيكا تتر[®] لإزالة التصلد من المادة . في الظل .

البيانات الفنية

سائل بنى غامق يصير لونه أسود عند الجفاف	اللون
١,٠٤ ± ٠,٠٤ كجم / لتر	الكثافة (20°م)
٣٠ ± ٥٪ من الوزن	محتوى المادة الصلبة
جركن عبوة ١٦ كجم ، براميل عبوة ٢٠٠ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحيه
فى مكان جاف بعيداً عن التعرض لأشعة الشمس والصقيع	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com