

Sikadur® - 53

سيكا ديور® - ٥٣

وصف المادة

إيبوكسي للحقن مكون من مركبين يحتوى على مادة مالئة خالي من المذيبات ولا يتأثر بالرطوبة .

الإستعمالات

- يستعمل لحقن الشروخ الرطبة والمبللة باستخدام الحقن بالضغط العالي (عرض الشرخ < ٠,٥ مم)
- يستعمل كسائل جراوت للصلق الخرسانة والصلب تحت الماء بالإزاحة للماء .

المميزات

- يتميز سيكاديور® - ٥٣ بالخواص التالية :
- يتصلد بدون انكماش .
- عالية المقاومة لمجموعة كبيرة من الكيماويات .
- قوة التصاق وتماسك ممتازة .
- كثافة عالية تؤكد إزاحة تامة للماء .
- قوة ميكانيكية عالية حتى بعد التصلب تحت الماء .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

■ يتم خلط مركب (أ) الى مركب (ب) بنسبة ٨ : ١ بالوزن ، بنسبة ٣,٦ : ١ بالحجم .

الإستخدام :

■ يضاف مركب (ب) الى مركب (أ) ويتم التقليب ميكانيكياً لمدة ٣ دقائق للحصول على القوام المتجانس ويفضل إستعمال مروحة التقليب الخاصة بالإيبوكسي .

البيانات الفنية

مركب (أ) سائل أصفر	اللون
مركب (ب) سائل أصفر شفاف	
(أ + ب) ٢,٠ كجم / لتر	الكثافة (20°م)
مجموعة (أ + ب) ٢٠ كجم	التعبئة
٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن في الظل في درجة حرارة من 5 : 25م	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com