



BUILDING TRUST

Sika Floor® - 263 إس إل

وصف المادة

مادة مكونة من ثلاثة مركبات خالية من المذيبات لإعطاء أرضيات ملونة ذاتية التسوية أساسها إيبوكسي راتنجي.

الاستعمالات

يُستخدم سيكا فلور® - 263 إس إل للحصول على أرضيات ذاتية التسوية بدون فواصل بسمك من 1,5 إلى 4,0 مم على الأرضيات الصناعية المعرضة للأحمال الثقيلة نسبياً مثل:

- مصانع الأغذية والأدوية والكيماويات.
- المعارض وغرف العرض والتربيب.
- الأسطح الصلدة مثل الخرسانات والمونة.

المميزات

- خالي من المذيبات ولا يشكل خطورة من الحرائق.
- قوية ضغط عالية ويمكن تطبيقه بدون فواصل.
- مقاومة عالية للكيماويات وسهل التنظيف.
- سهولة وسرعة في التطبيق.
- قوة ترابط عالية مع الأسطح الخشنة.
- يعمل كغاز للمياه والسوائل.

التطبيق والإستخدام

نظام الدهان :

طبيعة بر ايمر : سيكا فلور® ٦٦١ مركب (أ + ب) الاستهلاك حوالي ٠,٣ - ٠,٤ كجم / م حسب حالة السطح

الطبقة ذاتية التسوية : سيكا فلور® ٢٦٣ إس إل (مركب أ + ب + ج) لسمك من ١ إلى ٤ مم بمعدل ١,٩٥ كجم / م لكل ١ مم.

تحضير السطح :

يجب أن يكون السطح نظيف وخالي من الدهون والشحوم وأى جزيئات حرة ملتصقة.

الخطأ :

■ أولاً قلب مركب أ جيداً قبل الخلط ثم أضف مركب ب وقلب الخليط ميكانيكيا لمدة ٢ : ٣ دقائق للحصول على خليط متجانس ثم أضف مركب ج تدريجياً أثناء الخلط واخالط لمدة ٣ دقائق إضافية بسرعة بطيئة.

التطبيق :

نسبة الدهان : مركب أ : ب : ج = ٢ : ١ : ١

■ صب سيكا فلور® - ٢٦٣ إس إل على الأرضية المدهونة بالبر ايمر وزرع بانتظام باستخدام بروفة مسننة من المطاط أو الصلب ذات سنون بسمك ٦-٧ مم . الحواف يتم تطبيقها باستخدام بروفة مسننة ، سن سماكة ٤-٥ مم .

البيانات الفنية

اللون الأساسي الرمادي الفاتح 7032	اللون
مركب (أ + ب + ج) ~ ١,٩٥ كجم / لتر	الكتافة (٢٠° م)
عبوات (أ+ب+ج) ٣٠ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج إذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة	الصلاحية
يخزن في جو جاف وفي الظل درجة حرارة بين ٥° + ٣٠° م	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تخلص من المادة في مجاري المياه أو التربة، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية.
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- النمسية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة المساعدة.
- النقل : لا خطورة في نقله.

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ - ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ - ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤

الموقع الإلكتروني : egy.sika.com