

Sika Chapdur® - Premix

سيكا شابدور® - بريمكس

وصف المادة

سيكا شابدور® - بريمكس شابدور خليط جاهز للإستعمال مكون من أسمنت - وإضافات وركام صلب و قد تم انتقاء المكونات بدقة عالية من حيث الشكل ، الحجم ، الجودة .

الإستعمالات

سيكا شابدور® - بريمكس يضاف لأسطح الأرضيات والبلاطات لتحسين مقاومتها للتآكل والبرى و منع تكوين الغبار . يعد سيكا شابدور® - بريمكس مناسب لجميع نوعيات الأرضيات المعرضة للأحمال الميكانيكية الشاقة مثل : المخازن و أرصفة تحميل السفن و حارات المرور . أماكن إنتظار السيارات و محطات الخدمة و الجراجات و الورش .

المميزات

- مقاومة عالية للتآكل والبرى و الصدمات .
- ألوان أصلية .
- يقلل من الغبار المتكون على السطح .
- يوفر الوقت و العمالة حيث أنه لا يحتاج الى طبقة لياسة للأرضية (monolithic screed) .
- سهل الإستخدام حيث يرش فوق الخرسانة الطازجة المصبوبة حديثاً .
- يمكن الحصول على طبقة نهائية متساوية إذا تم نهوه و تنعيمه بدقة .

التطبيق والإستخدام

- الإستهلاك المتوسط :**
- ٤,٠٠ - ٦,٠٠ كجم/م² ينتج سطح قوي سمط الطبقة فيه تعادل ٢ - ٣ مم .
 - عندما تكون طبقة خرسانة الأرضية جاهزة لوضع طبقة شابدور الأسمنتية (عندما يغرس الإبهام ليترك علامة عمقها ٣ - ٥ مم) وزع الخليط بالتساوي باليد أو استعمال آلة مناسبة .
 - **الدمك :**
 - إستعمال بروة ميكانيكية مثل الهليكوبتر ذات لفات بطيئة ليتم ضبط مستوى السطح تماماً .
 - **النهو / التنعيم :**
 - عندما تسمح لدونة الخرسانة أو عند حدوث الشك الإبتدائي للخرسانة تتم التسوية النهائية بإستعمال الهليكوبتر على سرعة عالية .
 - **المعالجة :**
 - يتم معالجة سطح الخرسانة بإستعمال مركب المعالجة انتيسول ٩٠ .

البيانات الفنية

رمادي بلون الخرسانة ، أحمر (أخضر عند الطلب)	اللسون
١,٤ كجم / لتر	الكثافة (20°م)
أكياس عبوة ٣٠ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن في الظل في درجات الحرارة الطبيعية في جو جاف	التخزين

تعليمات الأمان

- **البيئة :** لا تتخلص من المادة في مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- **إحتياطات الأمان :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- **السمية :** غير سام تبعاً لقوانين الصحة و السلامة الساندة .
- **النقل :** لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٠٢ / ٢١٨٠٦٧٣٤ فاكس : ٠٢ / ٢١٨٠٦٦٣٧
الإسكندرية : ت : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١ فاكس : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com