

سيكا بلان® - دبليو بي ١١٠٠ - سیکا بلان® - WP 1100- ١٥ أتش إل (سيكا بلان®-٩,٦) 15 HL (Sikaplan - 9.6)

وصف المادة

أغشية مرنة من الربي في سي المصقول ، ملون ، غير مسلح ، الطبقة العلوية ذات لون أصفر والطبقة السفلية ذات لون رمادي غامق .
متوافق مع المواصفات الألمانية DIN EN 13 967 / DIN 16 938

الإستعمالات

■ العزل المائي للمنشآت تحت مستوى الأرض والغير معرضة للعوامل الجوية .
■ تبطين القنوات والبحيرات الصناعية .

المميزات

يتميز سيكا بلان®-دبليو بي ١١٠٠-١٥ أتش إل بالخصائص التالية :

- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية أثناء التثبيت .
- مرونة عالية مع درجات الحرارة المنخفضة .
- مقاومة عالية ضد الصدمات الميكانيكية .
- مقاومة ضد المواد العضوية في التربة والمياه الجوف
- مقاومة عالية ضد التني .
- يسمح بمرور البخار .
- مقاومة لنمو الجذور النباتية .
- قوة شد واستطالة عالية .
- إستقرار في الأبعاد .
- يقبل اللحام بالهواء الساخن أو بإستخدام المذيبات .

التطبيق والإستخدام

معايير:

■ مقاومة الحريق طبقاً لـ SIA 183 / 2 .
■ نظم إدارة الجودة طبقاً لـ DIN EN ISO 9001
■ شهادات جودة وإتفاقات رسمية .

الأسطح:

ملسأء

طريقة التثبيت:

■ يتبرك حر ويثبت من الأطراف أو توضع طبقات فوقه .

إعتبارات هامة:

■ غير مقاوم عند التعرض المباشر للأوساط المحتوية للبيوتمين والزيوت والمذيبات .
■ غير مقاوم عند التعرض المباشر مع أنواع أخرى من البلاستيك .

البيانات الفنية

السك	١,٥٠ مم
اللون	أصفر / أسود
العبوة	رولة ٢٠٠,٠٠ م × ٢,٢ م
الوزن	١,٩٥ كجم/م ^٢
الصلاحية	٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج إذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة
التخزين	يجب تخزين الرولات في وضع أفقى وفي مكان آمن بعيداً عن الشمس والمطر والصقيع

تعليمات الأمان

■ البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
■ إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
■سمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة الساندة .
■ النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة: ت: ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس: ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية: ت: ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس: ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني: egypt.sika.com